

HD-CRYL HOLZECHT 6201-0100

HD-CRYL HOLZECHT ist ein rasch trocknendes Polyurethanlacksystem auf der Basis eines funktionellen Acrylatharzes. Durch eine spezielle Bindemittelkombination besitzt dieser Lack eine geringe Anfeuerung auf allen Holzarten.

Eigenschaften:

HD-CRYL HOLZECHT wird als Aufheller eingesetzt, d.h. im Gegensatz zu anderen Lacken besitzt dieser Lack eine geringe Anfeuerung auf Holz, verschleiert jedoch den Untergrund nicht.

HD-CRYL HOLZECHT wird darum für wertvolle Holzkonstruktionen eingesetzt. Er kann auf alle Holzarten als Grund- und Decklack aufgetragen werden.

HD-CRYL HOLZECHT als Grundierung zeigt eine schnelle Luftabgabe eine frühe, gute Schleifbarkeit. Ein weiterarbeiten mit **HD-CRYL SCHICHTLACK** empfiehlt sich wenn ein bestimmter Glanzgrad gewünscht oder die Oberfläche stark beansprucht wird. Auch gebleichte Hölzer können lackiert werden.

Vernetzung/Topfzeit:

Mit **HD-CRYL-HÄRTER 6000-0626**, Mischungsverhältnis Lack/Härter 10:1. Mit Härter Verarbeitungskonsistenz. Topfzeit ein Arbeitstag. Eine angerührte Lackhärtermischung kann bis zu 2 Tagen frisch angesetzten Lack/Härtermischungen langsam zugesetzt werden. Alte Lackhärtermischungen haben geringere Gebrauchseigenschaften!

Verarbeitung:

HD-CRYL HOLZECHT ist gebrauchsfertig eingestellt. Die Applikation erfolgt durch Spritzen. Die übliche Auftragsmenge liegt bei ca. 120 g/m² pro Auftrag. Es empfiehlt sich beim weiterarbeiten mit **HD-CRYL SCHICHTLACK** die Flächen zweimal mit **HD-CRYL HOLZECHT** zu Grundieren, damit beim Überlackieren keine Farbunterschiede auftreten.

Trocknung: Nach 30 - 40 min. staubtrocken. Die grundierten Flächen können nach ca. 2h geschliffen werden. Fertiglackierte Teile können nach Trocknung über Nacht gestapelt werden. Beim Verpacken luftdurchlässige Materialien verwenden.

Technische Daten:

Viskosität: 23 sek. DIN 4

Glanzgrad: HD-CRYL HOLZECHT

stumpfmatt

Normen: DIN 68861 Teil 1

Chemische Widerstandsfähigkeit 1 B

DIN 53151

Haftung **GT0**

DIN EN 71 TEIL 3

frei von Schwermetall, geeignet für Spielzeug

Kennzeichnung:

VbF: Gefahrenklasse A I Flammpunkt: unter 21°C

Frei von Formaldehyd, Insektiziden und Schwermetallen. Bitte beachten sie unser aktuelles EG-Sicherheitsdatenblatt

Verdünnung:

HD CRYL VERDÜNNUNG 9600-0001. Zugabe max. 10 %.

Lagerfähig:

Mindestens 12 Monate bei Raumtemperatur.