

**HD-AQUAPUR PARKETTSIEGEL 72x-0001****Anwendung:**

**HD-AQUAPUR PARKETTSIEGEL** ist ein Einkomponenten Grund- u. Überzugslack zur Lackierung von Parkett, Massivböden, OSB, und anderen Holzfußböden bzw. für den Innenausbau und Treppenbau. **HD-AQUAPUR PARKETTSIEGEL** ist auch zum Nachversiegeln von lackiertem Fertigparkett geeignet. **HD-AQUAPUR PARKETTSIEGEL** ist für alle Holzarten verwendbar. Bei stark gerbsäurehaltigen Hölzern ist auf Grund der Alkalität eine leichte Holzverfärbung zu beachten.

**Eigenschaften:**

**HD-AQUAPUR PARKETTSIEGEL** ist ein wasserverdünnter, Dispersionslack, der nach dem Aushärten nahezu die Eigenschaften eines Zweikomponentenlacks erreicht. **HD-AQUAPUR PARKETTSIEGEL** zeigt als Grundierung eine **reduzierte Kantenverklebung**, eine rasche Trocknung, blasenfreie Entlüftung und gute Schleifbarkeit. Als Überzugslack besitzt er einen guten Verlauf, hohe Härte und Kratzfestigkeit. **HD-AQUAPUR PARKETTSIEGEL** ist beliebig oft mit sich selbst reparierfähig, wobei ein gründlicher Zwischenschliff nötig ist.

**Erfüllt folgende Prüfnormen:**

- Chemiebeständig nach DIN 68861B
- Zugelassen für Kinderspielzeug nach EN71-3
- Speichel- und schweißecht nach DIN 53160
- Er ist beständig gegen PVC-Dichtungen
- Normal entflammbar nach DIN 4102 B2.

**HD-AQUAPUR PARKETTSIEGEL** kann als Grundierung und als Decklack verwendet werden. Aufgrund ihres Dispersionscharakters haben Wasserlacke nach der Applikation ein milchig-trübes Aussehen und bilden erst in der Endphase der Trocknung einen klaren Film. Zur einwandfreien Verfilmung ist eine Mindesttemperatur von 15 °C erforderlich, wird diese unterschritten, können die Lackfilme trübe bis milchig bleiben, auch die Beständigkeiten gehen verloren. Zu geringe Holzfeuchte und zu geringe Luftfeuchtigkeit können sich nachteilig auf den Lackverlauf, speziell bei großen zu lackierenden Flächen auswirken. Bei der Verarbeitung von Wasserlacken empfiehlt sich eine besonders saubere Arbeitsweise. Die Gebinde müssen stets gut verschlossen und vor Luftzutritt geschützt werden, um ein Antrocknen des Lackmaterials zu verhindern.

**Verarbeitung:**

Vor Gebrauch gut umrühren. **HD-AQUAPUR PARKETTSIEGEL** darf nicht mit Lösemittel in Berührung kommen. Die Lacktemperatur sollte ca. 18 – 20 °C betragen. Die Applikation kann durch spachteln, streichen, (rollen mit Mohairwalze) erfolgen. Die Arbeitsgeräte müssen nach Gebrauch gründlich mit Wasser durchgespült werden. Angetrocknete Lackreste sind mit Aceton zu entfernen. Arbeitsgeräte vor Wiedergebrauch mit Wasser spülen.

Untergründe müssen trocken, fest und frei von Verschmutzungen sein. Beim Überarbeiten von lackierten Flächen empfehlen wir vorab eine Grundreinigung und ein gründliches Anschleifen. Inhaltstoffreiche Hölzer, auch harzhaltige Hölzer z.B. alte Lärchendielenböden **eventuell vorher mit Schellackgrund 861-0010 grundieren! (nicht durchschleifen) ggf. Probeanstrich.**

**HD-AQUAPUR PARKETTSIEGEL kann zur Verbesserung der chemischen Beständigkeit mit HD-HYDRO-Vernetzer 990-0791 Zugabe 2 % vernetzt werden.**

**Empfohlener Arbeitsablauf:**

Grundieren mit **AQUAPUR-Parkettsiegel Auftragsmenge** ca. 80 g / m<sup>2</sup>, nach Trocknung von ca. 2 – 3 Stunden ohne Zwischenschliff zweiter Lackauftrag mit **HD-AQUAPUR PARKETTSIEGEL Auftragsmenge** ca. 80 g / m<sup>2</sup>. Nach einer Trockenzeit von min. 2 - 4 Stunden (besser über Nacht) Lackzwischen Schliff K280 - 320 unmittelbar vor der Schlußlackierung. Schlußlackierung mit **HD-AQUAPUR PARKETTSIEGEL Auftragsmenge** ca. 80 – 120 g / m<sup>2</sup>. Bitte achten sie während der Lackierung auf eine weitestgehend staubfreie Atmosphäre.

Staubtrocken nach	15-30 min.
Begehbar nach	10 Std.(vorsichtig begehbar)
Endhärte nach	5 Tagen

**VOC-Werte:**

Istwert (gebrauchsfertig): 58 g / l      Grenzwert: 140 g / l      Kategorie: i

**Kennzeichnung:**

Nach Gefahrstoffverordnung hinsichtlich Gesundheitsschädlichkeit nicht kennzeichnungspflichtig. Frei von Formaldehyd, Insektiziden und Schwermetallen. Siehe aktuelles EG-Sicherheitsdatenblatt.

**HD-AQUAPUR PARKETTSIEGEL** ist nicht brennbar, jedoch frostempfindlich.

**HD-AQUAPUR PARKETTSIEGEL** für die gesundheitlich unbedenkliche Verwendung in Innenräumen.

**Lagerung:** Originalgebinde bei Raumtemperatur 6 Monate.

