

HD-AQUAPUR-SPRITZFÜLLER WEIß 7650-9901

HD-AQUAPUR SPRITZFÜLLER ist ein wasserverdünnbarer, 2 Komponenten Füller auf der Basis von Polyurethan und Acrylatdispersionen.

Anwendung:

HD-AQUAPUR SPRITZFÜLLER ist eine umweltfreundliche, nahezu geruchlose, wasserverdünnbare Grundierung zum Lackieren von normal beanspruchten Holzoberflächen im Innenausbau und in der Möbelfertigung. **HD-AQUAPUR SPRITZFÜLLER** ist für alle Holzarten verwendbar.

Eigenschaften:

HD-AQUAPUR SPRITZFÜLLER ist ein wasserverdünnbarer 2 Komponenten Füller. Er besitzt eine schnelle Trocknung und zeigt beim grundieren ein geringes Aufrauen der Hölzer. Er zeichnet sich durch gute Schleifbarkeit, Stand und Füllkraft aus. Die Lackfilme besitzen eine gute Haftung und Elastizität. Bei Hölzern mit Holzinhaltstoffen ist durch die Vernetzung mit Härter eine gute Isolierwirkung gegeben. Bei MDF werden die Fasern in den Lackfilm eingebunden.

Vernetzung/Topfzeit:

Mit **HD AQUAPUR HÄRTER 7600-0001**, Mischungsverhältnis Lack/Härter 10:1. Härter langsam bei laufendem Rührer (Quirl) einrühren. Topfzeit ca. 3 Stunden. Alte Lackhärtermischungen haben geringere Gebrauchseigenschaften!

Verarbeitung:

Vor Gebrauch gut umrühren. Nicht mit Lösungsmittel in Berührung kommen, da sonst die Dispersion ausflockt. Lack- und Werkstücktemperatur sollten mind. 18°C besitzen. Beim Spritzen Staubmaske tragen und für ausreichende Entlüftung sorgen. Die Applikation erfolgt durch Spritzen mit der Becherpistole, Airless, Airmix. Grundierte Flächen sind nach einer Stunde bei Raumtemperatur staubtrocken und nach zwei Stunden schleifbar. Die Isolierwirkung ist nach ca. 12 Stunden Trocknung gegeben.

Technische Daten:

Viskosität D 4:	150"
Festkörper:	55%

Kennzeichnung:

Nach Gefahrstoffverordnung hinsichtlich Gesundheitschädlichkeit nicht kennzeichnungspflichtig. Frei von Formaldehyd, Insektiziden und Schwermetallen. Siehe aktuelles EG-Sicherheitsdatenblatt.

Reinigung:

Mit Wasser, evtl. 10% **HD AQUATOP VERDÜNNUNG** zugeben. Die Arbeitsgeräte müssen sofort nach Gebrauch gründlich mit Wasser durchgespült werden. Angetrocknete Lackreste sind mit Aceton zu entfernen. Arbeitsgeräte vor Wiedergebrauch mit Wasser spülen. Darf nicht mit Lösungsmittel in Berührung kommen, da sonst die Dispersion ausflockt.

Lagerung:

HD-AQUAPUR SPRITZFÜLLER ist nicht brennbar, jedoch frostempfindlich. Die Lagerzeit beträgt ein Jahr bei Raumtemperatur.