

HD-AQUA TOP Farblos 71x-0001

BESCHREIBUNG

Produktbeschreibung

HD-AQUA TOP ist ein nahezu geruchsloser wasserverdünnbarer, selbstvernetzender Einkomponenten-Schichtlack auf der Basis von Polyurethan und Acrylatdispersionen.

Anwendungsgebiete



- Möbel
- Oberflächen im Innenbereich

Zertifikate, Normen & Produkteigenschaften



DIN EN 71-3 (Sicherheit von Spielzeug - Migration bestimmter Elemente)
DIN EN 71-11 (Sicherheit von Spielzeug - Orga./Chem. Verbindungen)
DIN 68861-1 (Möbeloberflächen - Verhalten bei Chem. Beanspruchung)
DIN 68861-2 (Möbeloberflächen - Verhalten bei Abriebbeanspruchung)
DIN 68861-4 (Möbeloberflächen - Verhalten bei Kratzbeanspruchung)
DIN EN 13501-1 (Europäische Norm für Schwerentflammbarkeit)
PAK-Werte (PAK Prüfung nach AfPS GS 2014:01)
Decopaint (erfüllt die Richtlinie 2004/42/EG)
Nach RAL UZ 12a Vorgaben geprüft

GISCODE

W2+

Farben

farblos

Produktgruppe

1K Wasserlack

Technische Daten

Viskosität: ~160 Sek. im DIN 4 Becher
Topfzeit: -

VERARBEITUNG



Airless: Düsengrößen 14er / 16er, 90 - 110 bar



Airmix: Düsengrößen 14er, 60 - 80 bar



Becherpistole: Düsengröße 2,0 – 2,5 mm, 2,5 – 3,0 bar

Auftragsmenge

~120 g/m² je Auftrag

Mischungsverhältnis

-

TROCKNUNG



nach 30 - 40 min staubtrocken

nach 2 – 3 Std. schleiffähig

bis zum Verpacken über Nacht trocknen bei Raumtemperatur

UNTERGRUND

Untergrundart

Nadelholz, Laubholz, Furnier, MDF, HDF

Hinweis: Bei Exotenhölzern empfehlen wir grundsätzlich dies vorab zu prüfen. Wenn nötig empfehlen wir diese mit unserem HD-AQUA PUR FÜLL- U. ISOLIERGRUND 765-0001 abzusperren.

Vorbereitung

Trockenes Holz, frei von Fett, Silikonen und Ölen.

Frei von Schleifstaub und sonstigen Verschmutzungen.

Grundschliff

Körnung 120 – 220 anschleifen und abstauben

ANWENDUNGSBEISPIEL

Grundieren	1 x 120 g / m ² spritzen mit HD-AQUA TOP 71x-0001 Trocknen mind. 2 Std. bei Raumtemperatur
Zwischenschliff	Mit Körnung 280 – 320 anschleifen und abstauben
Decklack	1 x 120 g / m ² spritzen mit HD-AQUA TOP 71x-0001 bis zum Verpacken über Nacht trocknen bei Raumtemperatur
Tipp	HD-AQUA TOP Farblos kann zur Verbesserung der chemischen Beständigkeit mit HD-AQUA VERNETZER 990-0791 Zugabe 2 % vernetzt werden.

BESTELLHINWEISE

Gebindegrößen	1000 KG 120 kg 25 kg
Mindestabnahme	-
Glanzgrad	710-0001 -> Naturmatt 712-0001 -> Matt 715-0001 -> Seidenglänzend 711-0001 Stumpfmatt 713-0001 Halbmatt
Haltbarkeit / Lagerung	Im verschlossenen Originalgebinde ca. 6 Monate lagerfähig. Frostfrei und bei Raumtemperatur (max. 30 °C) lagern.

Zusatzprodukte	Bezeichnung	Artikelnummer
	HD-AQUA VERDÜNNUNG	970-0005
	HD-ADD AQUA VERNETZER	990-0791
Reinigung von Arbeitsgeräten	Wasser (sofort nach gebrauch)	-
	HD-AQUA VERDÜNNUNG (bei angetrockneten Lackresten)	970-0005

WEITERE HINWEISE

Hinweis

Alle angegebenen Trockenzeiten beziehen sich auf eine Raumtemperatur von 20 °C, bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65 %.

Für ausreichende Be- und Entlüftung ist zu sorgen.

Wasserlacke dürfen nicht mit Lösemittel in Berührung kommen!

Vor Gebrauch gut aufrühren.

Stets Probelackierung durchführen.

Sicherheitstechnische Angaben

Nähere Angaben zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt