

HD-LUX GRABKREUZLACK 1008-0066

BESCHREIBUNG

Produktbeschreibung


HD-LUX GRABKREUZLACK ist ein UV-härtender Grundlack und Decklack zum Walzen, auf Basis ungesättigter Polyester- und Epoxyacrylate. Der Lack enthält sogenannte Photoinitiatoren, die eine Reaktion mit UV-Licht herbeiführen. Dadurch erhält das Lacksystem seine

Oberflächeneigenschaften.
Das Material ist bei Verarbeitung und Lagerung vor Lichteinfall zu schützen.

Anwendungsgebiete



-Möbel
-Türen
-Grabkreuz



Zertifikate, Normen & Produkteigenschaften



0%
VOC

GISCODE

-

Farben

farblos

Produktgruppe

UV-Grundierung

Technische Daten

Viskosität: ~50 Sek. im DIN 8 Becher / 20 °C
Topfzeit: -

VERARBEITUNG



Glatte Hartgummiwalze

Auftragsmenge

15 - 30 g/m² je Auftrag

Mischungsverhältnis

-

Verdünnung

-

TROCKNUNG



Angelieren: 1 x Hg Strahler 60 W / cm² V=10m / min

Aushärtung: 2 x Hg Strahler 120 W / cm² V=10m / min

UNTERGRUND

Untergrundart

Nadelholz, Laubholz, Furnier, MDF, HDF
Hinweis: Bei Exotenhölzern empfehlen wir grundsätzlich dies vorab zu prüfen.

Vorbereitung

Trockenes Holz, frei von Fett, Silikonem und Ölen.
Frei von Schleifstaub und sonstigen Verschmutzungen.

Grundscliff

Körnung 120 – 180 anschleifen und abstauben

ANWENDUNGSBEISPIEL

Grundieren	1 x 25 g / m ² walzen mit HD-LUX GRABKREUZLACK 1008-0066 UV-Aushärtung: 1 x Hg Strahler 60 W / cm angelieren Vorschub: 10 m / min
Zwischenschliff	Mit Körnung 400 anschleifen und abstauben
Decklack	1 x 15-25 g / m ² walzen mit HD-LUX GRABKREUZLACK 1008-0066 UV-Aushärtung: 2 x Hg Strahler 120 W / cm Vorschub: 10 m / min
Tipp	-

BESTELLHINWEISE

Gebindegrößen	25 kg
Mindestabnahme	-
Glanzgrad	-
Haltbarkeit / Lagerung	Im verschlossenen Originalgebinde ca. 12 Monate lagerfähig. Frostfrei und bei Raumtemperatur (max. 30 °C) lagern.

Zusatzprodukte	Bezeichnung	Artikelnummer
	-	-
Reinigung von Arbeitsgeräten	HD-LUX VERDÜNNUNG	9100-0001

WEITERE HINWEISE

Hinweis

Alle angegebenen Trockenzeiten beziehen sich auf eine Raumtemperatur von 20 °C, bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65 %.

Für ausreichende Be- und Entlüftung ist zu sorgen.

Bei allen UV-Lacken empfiehlt sich eine besonders saubere Arbeitsweise.

Vor Gebrauch gut aufrühren.

Stets Probelackierung durchführen.

Sicherheitstechnische Angaben

Nähere Angaben zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt