


HD-LUX UV PUTTY BASECOAT 1050-0549

BESCHREIBUNG

Produktbeschreibung

Bei HD-LUX UV PUTTY BASCOAT 1050-0549 handelt es sich um einen umweltfreundlichen, Lösemittel- und monomer freien Spachtel, mit annähernd 100% Festkörper. Besonders hervorzuheben ist die gute Füllkraft in den Fugen und die gute Verarbeitbarkeit mit der Spachtelmaschine. Gute Haftung und Reaktivität sind weitere positive Eigenschaften.

Anwendungsgebiete



- Oberflächen im Innenbereich
- Türen
- Möbel



Zertifikate, Normen & Produkteigenschaften



0%
VOC

VOC-Gehalt < 0,1 %

GISCODE

-

Farben

Farblos

Produktgruppe

UV-Lack

Technische Daten

Viskosität: ~230 Sek. im DIN 8 Becher
Topfzeit: -

VERARBEITUNG



Glatte Spachtelwalze, oder Hartgummiwalze

Auftragsmenge 25 - 35 g/m² je Auftrag

Mischungsverhältnis -

Verdünnung -

TROCKNUNG



Angelieren: 1 x Hg Strahler 80 W / cm V=12 - 15 m / min

Aushärtung: 2 x Hg Strahler 80 W / cm V=12 - 15 m / min

UNTERGRUND

Untergrundart Nadelholz, Laubholz, Furnier, MDF, HDF
Hinweis: Bei Exotenhölzern empfehlen wir grundsätzlich dies vorab zu prüfen.

Vorbereitung Trockenes Holz, frei von Fett, Silikonen und Ölen.
Frei von Schleifstaub und sonstigen Verschmutzungen.

Grundschliff Körnung 120 – 150 anschleifen und abstauben

ANWENDUNGSBEISPIEL

Grundieren 1 x 15 g / m² mit HD-AQUATOP HAFTPRIMER FARBLOS 7150-0002
Aushärtung: gut trocknen mit Warmluft

Grundieren 1 x 35 g / m² mit HD-LUX UV PUTTY BASECOAT 1050-0549
UV-Aushärtung: 1 x Hg Strahler 80W / cm angelieren

Grundieren 1 x 25 g / m² mit HD-LUX WALZGRUND FARBLOS 1050-0034
UV-Aushärtung: 1 x Hg Strahler 120W / cm angelieren

Grundieren 1 x 25 g / m² mit HD-LUX WALZGRUND FARBLOS 1050-0034
UV-Aushärtung: 2 x Hg Strahler 120W / cm aushärten

Zwischenschliff Mit Körnung 320 anschleifen und abstauben

Decklack 4-5 g / m² mit HD-LUX DECKLACK FARBLOS 100x-0052
UV-Aushärtung: 1 x Hg Strahler 120W / cm angelieren

Decklack 4-5 g / m² mit HD-LUX DECKLACK FARBLOS 100x-0052
UV-Aushärtung: 3 x Hg Strahler 120W / cm aushärten

BESTELLHINWEISE

Gebindegrößen	25 kg
Mindestabnahme	350 kg (Palette)
Glanzgrad	-
Haltbarkeit / Lagerung	Im verschlossenen Originalgebinde ca. 6 Monate lagerfähig. Frostfrei und bei Raumtemperatur (max. 30 °C) lagern.

Zusatzprodukte	Bezeichnung	Artikelnummer
	-	-
Reinigung von Arbeitsgeräten	HD-REINIGUNGSVERDÜNNUNG	9111-0000

WEITERE HINWEISE

Hinweis	Alle angegebenen Trockenzeiten beziehen sich auf eine Raumtemperatur von 20 °C, bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65 %.
	Für ausreichende Be- und Entlüftung ist zu sorgen.
	Bei allen UV-Lacken empfiehlt sich eine besonders saubere Arbeitsweise.
	Vor Gebrauch gut aufrühren.
	Stets Probelackierung durchführen.

Sicherheitstechnische Angaben	Nähere Angaben zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt
--	---