

HD-LUX WALZGRUND matt 1350-0131

Produktbeschreibung

Bei **HD LUX WALZGRUND matt** handelt es sich um einen umweltfreundlichen, lösemittelarmen, Grundlack mit annähernd 100% Festkörper. Besonders hervorzuheben ist die gute Schleifbarkeit und Glanzgradreduzierung. Gute Reaktivität und Abriebbeständigkeit, sind weitere positive Eigenschaften. Besonders hervorzuheben ist, dass **HD LUX WALZGRUND matt** bei grobporigen Hölzern eine mattierte Pore ausbildet.

Anwendungsbeispiel

1. 1x HD-HYDRO UV PARKETTPRIMER 1350-0027
12 - 15 g/m² gut trocknen mit Warmluft (55°C 3 min)
2. 1x HD-LUX PARKETTSPACHTEL 1350-0548
30 - 35 g/m² Angelieren mit 1 x Hg 80W V= 12 m/min
3. 1x HD-LUX GRUNDLACK 1350-0156
20 - 30 g/m² Angelieren mit 1 x Hg 80W V= 12 m/min
4. 1x HD-LUX WALZGRUND 1350-0131
20 - 30 g/m² ausgehärtet mit 2 x Hg 100W V= 12 m/min
Schliff 320 Korn
5. 1x HD-LUX PARKETT ANTISCRATCH 130x-0153
8 g/m² Angeliere mit 1 x Hg 80W V=12 m/min
6. 1x HD-LUX PARKETT ANTISCRATCH 130x-0153
10 g/m² ausgehärtet mit 3 x Hg 80W V=12 m/min

Verarbeitung

Walze

Hg 1 x 80 Watt angelieren

Hg 2 x 80 Watt ausgehärtet

Technische Daten

Viskosität:	DIN 8 25 - 35 sek
Festkörper:	~96 %
Aushärtung:	Hg 2 x 80 Watt/cm
Vorschub:	8 m/min
Auftragsmenge:	ca. 15 – 30 g/m ²

Hinweise

Wie bei allen UV-Lacken empfiehlt sich eine besonders saubere Arbeitsweise.

Für ausreichende Be- und Entlüftung ist zu sorgen.

Vor Gebrauch gut aufrühren.

Stets Probelackierung durchführen.

Das Material ist in den Gebinden vor Lichteinfall zu schützen.

Prüfnormen

Haftung nach DIN 53151

GT 0

Gehalt organischer Lösemittel:

<4%



Rezeptur frei von:

Lösungsmitteln, Formaldehyd, Insektiziden und Schwermetallen.

Bitte beachten Sie unser aktuelles EG-Sicherheitsdatenblatt.



Bestellhinweis

Bestellnr.:

1350-0131-25KI

25 kg Gebinde

Lagerung:

Frostempfindlich. 6 Monate Haltbarkeit bei Raumtemperatur.