


HD-LUX PARKETTSCHEIFGRUND mit UV Stabilisierung 1350-0163

BESCHREIBUNG

Produktbeschreibung

Bei HD-LUX PARKETTSCHEIFGRUND mit UV Stabilisierung 1350-0163 handelt es sich um einen umweltfreundlichen, lösemittelfreien, Grundlack mit annähernd 100% Festkörper. Der HD-LUX PARKETTSCHEIFGRUND überzeugt mit seiner sehr guten Schleifbarkeit, Haftung, und Reaktivität. Besonders hervorzuheben ist die deutlich verbesserte Lichtstabilität des Untergrundes.

Anwendungsgebiete



- Parkett
- Türen
- Oberflächen im Innenbereich

Zertifikate, Normen & Produkteigenschaften



0%
VOC

VOC-Gehalt < 0,1 %



GISCODE

-

Farben

farblos

Produktgruppe

UV-Lack

Technische Daten

Viskosität: ~50 Sek. im DIN 8 Becher

Topfzeit: -

VERARBEITUNG



Glatte, oder gerillte Hartgummiwalze

Auftragsmenge 25 - 35 g/m² je Auftrag

Mischungsverhältnis -

Verdünnung -

TROCKNUNG



Angelieren: 1 x Hg Strahler 60 W / cm V=12 - 15 m / min

Aushärtung: 2 x Hg Strahler 120 W / cm V=12 - 15 m / min

UNTERGRUND

Untergrundart Nadelholz, Laubholz, Furnier, MDF, HDF
Hinweis: Bei Exotenhölzern empfehlen wir grundsätzlich dies vorab zu prüfen.

Vorbereitung Trocken es Holz, frei von Fett, Silikonen und Ölen.
Frei von Schleifstaub und sonstigen Verschmutzungen.

Grundschliff Körnung 120 – 150 anschleifen und abstauben

ANWENDUNGSBEISPIEL

Grundieren 1 x 15 g / m² mit HD-HYDRO UV PARKETTPRIMER 1350-0034
Aushärtung: gut trocknen mit Warmluft

Grundieren 1 x 35 g / m² mit HD-LUX PARKETTSPACHTEL 1350-0548
UV-Aushärtung: 1 x Hg Strahler 80W / cm angelieren

Grundieren	1 x 35 g / m ² mit HD-LUX PARKETTSCHEIFGRUND 1350-0161 UV-Aushärtung: 1 x Hg Strahler 120W / cm angelieren
------------	--

Grundieren	1 x 35 g / m ² mit HD-LUX PARKETTSCHEIFGRUND 1350-0161 UV-Aushärtung: 2 x Hg Strahler 120W / cm aushärten
------------	---

Zwischenschliff	Mit Körnung 320 anschleifen und abstauben
-----------------	---

Decklack	1 x 6 g / m ² mit HD-LUX PARKETT ANTISCRATCH 130x-0220 UV-Aushärtung: 1 x Hg Strahler 120W / cm angelieren
----------	--

Decklack	1 x 6 g / m ² mit HD-LUX PARKETT ANTISCRATCH 130x-0220 UV-Aushärtung: 3 x Hg Strahler 120W / cm aushärten
----------	---

BESTELLHINWEISE

Gebindegrößen	25 kg
Mindestabnahme	350 kg (Palette)
Glanzgrad	-
Haltbarkeit / Lagerung	Im verschlossenen Originalgebinde ca. 6 Monate lagerfähig. Frostfrei und bei Raumtemperatur (max. 30 °C) lagern.

Zusatzprodukte	Bezeichnung	Artikelnummer
	-	-
Reinigung von Arbeitsgeräten	HD-REINIGUNGSVERDÜNNUNG	9111-0000

WEITERE HINWEISE

Alle Angaben entsprechen dem aktuellen technischen Stand. Eine Gewähr und Rechtsverbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.
Heidelberg Coatings Dr. Rentzsch GmbH • Kurpfalzring 100a • 69123 Heidelberg • GERMANY • Tel.: +49(0)6221/7485-0

Hinweis

Alle angegebenen Trockenzeiten beziehen sich auf eine Raumtemperatur von 20 °C, bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65 %.

Für ausreichende Be- und Entlüftung ist zu sorgen.

Bei allen UV-Lacken empfiehlt sich eine besonders saubere Arbeitsweise.

Vor Gebrauch gut aufrühren.

Stets Probelackierung durchführen.

Sicherheitstechnische Angaben

Nähere Angaben zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt