

HD-LED TITAN TOP GLOSS 1808-0010

Produktbeschreibung

Bei HD-LED TITAN TOP handelt sich um eine innovativen, lösemittelfreien Lack für den Einsatz auf Baustellen. Besonders hervorzuheben ist die ausgezeichnete Haftung und der sehr gute Cointest zusammen mit dem weiteren Aufbau. Mit HD-LED TITAN TOP sind glänzende, hochwertig anmutend Oberflächen darstellbar, welche eine sehr gute mechanische Stabilität gewährleisten.

Überarbeitung mit 188x-0045 ist nach einem Zwischenschliff möglich.

Anwendungsgebiet



- Parkett
- Treppen
- Holzböden
- Möbeloberflächen

Zertifikate, Normen & Produkteigenschaften



DIN EN 71-3 (Sicherheit von Spielzeug - Migration bestimmter Elemente)

DIN 68861-1B (Beständigkeit von Möbeloberflächen)

Entspricht der Decopaint- / VOC-Richtlinie

GISCODE

-

Technische Daten

Viskosität: 22-25 Sek. im DIN 6 Becher / 20 °C

UNTERGRUND

Untergrundart

Mit HD-LED TITAN SEALER grundierte dunkle Laubhölzer, Dickschicht-Furnier. Keine hellen Töne. Bei alten Anstrichen Haftung prüfen.

Vorbereitung

Trockenes Holz (Restfeuchte <12%), frei von Fett, Silikonen und Ölen. Frei von Schleifstaub und sonstigen Verschmutzungen.

Schliff

Den Sealer mit Maroon Pad leicht anschleifen

VERARBEITUNG



Kurzflorwalze zum Versiegeln, Pinsel

Gesamtmenge

50-70 g/m²

Technisches Merkblatt

Baustelle / Vor Ort Auf der Baustelle den Lack händisch auftragen und mit einer Rolle gleichmäßig verteilen

Verdünnung Das Produkt ist gebrauchsfertig eingestellt. Für einen exzellenten Verlauf wird 10 % 1899-0005 zugegeben.

TROCKNUNG

Aushärtung: 1 x LED Strahler (395) min. 14 W/cm² V=7 - 10 m/min

ANWENDUNGSBEISPIEL

Aufbau

Primer
HD-LED TITAN SEALER 1850-0003
+ 5 % HD-LED PERFORMANCE BOOSTER 1800-0010
1x 40 - 60 g/m² walzen/auftragen
20 – 30 Minuten vor dem Aushärten ruhen lassen
Aushärtung 1x LED Strahler (395) min. 14 W/cm² V=7-10m
Zwischenschliff mit Maroon Pad
Topcoat
HD-LED TITAN TOP GLOSS 1808-0010
1x 50-70 g/m² walzen/auftragen
20 – 30 Minuten vor dem Aushärten ruhen lassen
Aushärtung 1x LED Strahler (395) min. 14 W/cm² V=7-10m

BESTELLHINWEISE

Gebindegrößen	2,5 L	
Mindestabnahme	-	
Glanzgrad	1808-0010	
Haltbarkeit / Lagerung	Im verschlossenen Originalgebinde ca. 6 Monate lagerfähig. Frostfrei und bei Raumtemperatur (max. 30 °C) lagern.	
Zusatzprodukte	Bezeichnung	Artikelnummer
	HD-LED PERFORMANCE BOOSTER	1800-0010
	HD-LED PERFORMANCE THINNER	1899-0005
Reinigung von Arbeitsgeräten	HD-PERFORMANCE CLEANER	1899-0007

WEITERE HINWEISE

Hinweis

Wie bei allen Reaktiv-Lacken empfiehlt sich eine besonders saubere Arbeitsweise. Schutzbrille, Handschuhe etc. Verschleppung von noch flüssigem Material (z.B. an Schuhen, Kleidung etc.) vermeiden. Bei Bedarf mit Lampe aushärten. Vor Gebrauch gut aufrühren. Das Produkt muss bei Lagerung und Verarbeitung vor Sonneneinstrahlung geschützt werden! Stets Probebeschichtung durchführen! Die Gebinde müssen stets nach Gebrauch gut verschlossen werden.

Sicherheitstechnische Angaben

Nähere Angaben zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt.