

HD-LED TITAN SEALER 1850-0003

Produktbeschreibung

Bei HD-LED TITAN SEALER handelt sich um eine innovative, lösemittelfreie Haftgrundierung für den Einsatz auf Baustellen. Besonders hervorzuheben ist die ausgezeichnete Haftung und der sehr gute Cointest in Verbindung mit dem gesamten Aufbau. Als Grundierung eingesetzt sind damit dauerelastische und gut haftende Fußbodenaufbauten möglich. HD-LED TITAN SEALER kann auch mit speziellen Farbpasten eingefärbt, werden um das Holz in seiner ursprünglichen Schönheit noch aufzuwerten.

Anwendungsgebiet



- Parkett
- Treppen
- Holzböden
- Möbeloberflächen

Zertifikate, Normen & Produkteigenschaften



DIN EN 71-3 (Sicherheit von Spielzeug - Migration bestimmter Elemente)
DIN 68861-1B (Beständigkeit von Möbeloberflächen)
Entspricht der Decopaint- / VOC-Richtlinie

GISCODE

-

Technische Daten

Viskosität: 25-30 Sek. im DIN 6 Becher / 20 °C

UNTERGRUND

Untergrundart

Dunkle Laubhölzer, Dickschicht-Furnier, keine hellen Töne

Vorbereitung

Trockenes Holz (Restfeuchte <12%), frei von Fett, Silikonen und Ölen.
Frei von Schleifstaub und sonstigen Verschmutzungen.

Grundschliff

Körnung 120 schleifen und abstauben

VERARBEITUNG



Kurzflorwalze zum Versiegeln, Pinsel

Gesamtmenge

40-60 g/m²

Baustelle / Vor Ort

Auf der Baustelle den Lack händisch auftragen und mit einer Rolle gleichmäßig verteilen

Verdünnung

Achtung: bei tiefen Rissen 5% HD-LED PERFORMANCE BOOSTER 1800-0010 dazugeben

TROCKNUNG

Nach Auftrag 20 - 30 Minuten ruhen lassen

Aushärtung: 1 x LED Strahler (395) min. 14 W/cm² V=7 - 10 m/min

ANWENDUNGSBEISPIEL

Aufbau

Primer

HD-LED TITAN SEALER 1850-0003

+ 5% HD-LED PERFORMANCE BOOSTER 1800-0010

1x 40 - 60 g/m² walzen/auftragen

20 – 30 Minuten vor dem Aushärten ruhen lassen

Aushärtung 1x LED Strahler (395) min. 14 W/cm² V=7-10m

Zwischenschliff mit Maroon Pad

Topcoat

HD-LED TITAN TOP GLOSS 1808-0010

+10% HD-LED PERFORMANCE THINNER 1899-0005

1x 50-70 g/m² walzen/auftragen

20 – 30 Minuten vor dem Aushärten ruhen lassen

Aushärtung 1x LED Strahler (395) min. 14 W/cm² V=7-10m

Aufbau eingefärbt

Primer eingefärbt

HD-LED TITAN SEALER 1850-0003

+ 5-30% Farbe/Farbkonzentrat 3180-xxxx

+ 5% HD-LED PERFORMANCE BOOSTER 1800-0010

1x 25-30 g/m² auftragen und mit Pad-weiss einarbeiten

20–30 Minuten vor dem Aushärten ruhen lassen

Aushärtung 1x LED Strahler (395) min. 14 W/cm² V=7-10m

Aufbau eingefärbt

Zwischenschliff mit Maroon Pad

Topcoat 1

HD-LED TITAN TOP GLOSS 1808-0010

+10% HD-LED PERFORMANCE THINNER 1899-0005

1x 40-60 g/m² walzen/auftragen

20–30 Minuten vor dem Aushärten ruhen lassen

Aushärtung 1x LED Strahler (395) min. 14 W/cm² V=7-10m

Zwischenschliff mit Maroon Pad

Topcoat 2

HD-LED TITAN TOP GLOSS 1808-0010

+10% HD-LED PERFORMANCE THINNER 1899-0005

1x 40-60 g/m² walzen/auftragen

20–30 Minuten vor dem Aushärten ruhen lassen

Aushärtung 1x LED Strahler (395) min. 14 W/cm² V=7-10m

Anschließend ist ein Auftrag von HD-LED WOOD FINISH möglich

Zwischenschliff mit Körnung 150/180 und danach mit Maroon Pad

1x 5-7 g/m² auftragen und mit Pad weiss vertreiben

Aushärtung 1x LED-Strahler (395) min.147W/cm² V=7-10m

BESTELLHINWEISE

Gebindegrößen	2,5 L
Mindestabnahme	-
Glanzgrad	1850-0003
Haltbarkeit / Lagerung	Im verschlossenen Originalgebinde ca. 6 Monate lagerfähig. Frostfrei und bei Raumtemperatur (max. 30 °C) lagern.
Topfzeit	3 Stunden
Mischungsverhältnis	5% mit 1800-0010 möglich
Zusatzprodukte	Bezeichnung Artikelnummer HD-LED PERFORMANCE BOOSTER 1800-0010
Reinigung von Arbeitsgeräten	HD-LED PERFORMANCE CLEANER 1899-0007

WEITERE HINWEISE

Hinweis

Wie bei allen Reaktiv-Lacken empfiehlt sich eine besonders saubere Arbeitsweise. Schutzbrille, Handschuhe etc. Verschleppung von noch flüssigem Material (z.B. an Schuhen, Kleidung etc.) vermeiden. Bei Bedarf mit Lampe aushärten. Vor Gebrauch gut aufrühren. Das Produkt muss bei Lagerung und Verarbeitung vor Sonneneinstrahlung geschützt werden! Stets Probebeschichtung durchführen! Die Gebinde müssen stets nach Gebrauch gut verschlossen werden.

Sicherheitstechnische Angaben

Nähere Angaben zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt.