

HD-CELLOPÜR FÜLLER Farblos 415-0101

BESCHREIBUNG

Produktbeschreibung

HD-CELLOPUR FÜLLER Farblos ist ein Hochwertiger 1K Spritzfüller mit exzellentem Verlauf, guter Schleifbarkeit und vielseitiger Haftung auf verschiedenen Untergründen. Optimal für eine glatte Oberfläche und einfache Lackiervorbereitung.

Anwendungsgebiete



- Möbel
- Oberflächen im Innenbereich

Zertifikate, Normen & Produkteigenschaften

-

GISCODE

-

Farben

farblos

Produktgruppe

1K NC / Lösemittel

Technische Daten

Viskosität: 60 - 70 Sek. im DIN 4 Becher
Topfzeit: -

VERARBEITUNG



Airless: Düsengrößen 12er / 14er , 90 - 110 bar



Airmix: Düsengrößen 13er, 60 - 80 bar



Becherpistole: Düsengröße 1,8 – 2,0 mm, 2,5 – 3,0 bar

Auftragsmenge

~150 g/m² je Auftrag

Mischungsverhältnis

-

Verdünnung

alternativ

alternativ

alternativ

10 – 20 % HD-CELL VERDÜNNUNG 9400-0001 *schnell*

10 – 20 % HD-PUR VERDÜNNUNG STANDARD 9600-0102 *mittel*

10 – 20 % HD-PUR SPEZIALVERDÜNNUNG 9600-0103 *langsam*

10 – 20 % HD-PUR VERZÖGERER 9600-0104 *verzögernd*

TROCKNUNG



nach 30 - 40 min staubtrocken

nach ~ 2 Std. schleiffähig

UNTERGRUND

Untergrundart	Nadelholz, Laubholz, Furnier, MDF, HDF <i>Hinweis:</i> Bei Exotenhölzern empfehlen wir eine 2K Lösemittellack
Vorbereitung	Trockenes Holz, frei von Fett, Silikonen und Ölen. Frei von Schleifstaub und sonstigen Verschmutzungen.
Grundschliff	Körnung 120 – 220 anschleifen und abstauben

ANWENDUNGSBEISPIEL

Grundieren	1 x grundieren mit HD-CELLPUR FÜLLER farblos 415-0101 Trocknen mind. 2 Std. bei Raumtemperatur
Zwischenschliff	Mit Körnung 280 – 320 anschleifen und abstauben
Decklack	1 x mit HD-CELL COLOR 471x-xxxx bis zum Verpacken über Nacht trocknen bei Raumtemperatur
Hinweis	Bei Feuchträumen und anspruchsvollen Oberflächen empfehlen wir unsere 2K Lösemittellacke.

BESTELLHINWEISE

Gebindegrößen	30 kg
Mindestabnahme	420 kg
Glanzgrad	-
Haltbarkeit / Lagerung	Im verschlossenen Originalgebinde ca. 6 Monate lagerfähig. Frostfrei und bei Raumtemperatur (max. 30 °C) lagern.

Zusatzprodukte	Bezeichnung	Artikelnummer
	HD-CELL VERDÜNNUNG	9400-0001 *Empfehlung*
	HD-PUR VERDÜNNUNG STANDAR	9600-0102
	HD-PUR SPEZIALVERDÜNNUNG	9600-0103
	HD-PUR VERZÖGERER	9600-0104
Reinigung von Arbeitsgeräten	HD-REINIGUNGSVERDÜNNUNG	9111-0000

WEITERE HINWEISE

Hinweis

Alle angegebenen Trockenzeiten beziehen sich auf eine Raumtemperatur von 20 °C, bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65 %.

Für ausreichende Be- und Entlüftung ist zu sorgen.

Vor Gebrauch gut aufrühren.

Stets Probelackierung durchführen.

Sicherheitstechnische Angaben

Nähere Angaben zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt