

HD-CELLOPÜR FÜLLER Farblos 4150-0101

BESCHREIBUNG

Produktbeschreibung HD-CELLOPUR FÜLLER Farblos ist ein Hochwertiger 1K Spritzfüller mit exzellentem Verlauf, guter Schleifbarkeit und vielseitiger Haftung auf verschiedenen Untergründen. Optimal für eine glatte Oberfläche und einfache Lackiervorbereitung.

Anwendungsgebiete



- Möbel
- Oberflächen im Innenbereich

Zertifikate, Normen & Produkteigenschaften

-

GISCODE

-

Farben

farblos

Produktgruppe

1K NC / Lösemittel

Technische Daten

Viskosität: 60 - 70 Sek. im DIN 4 Becher
Topfzeit: -

VERARBEITUNG



Airless: Düsengrößen 12er / 14er , 90 - 110 bar



Airmix: Düsengrößen 13er, 60 - 80 bar



Becherpistole: Düsengröße 1,8 – 2,0 mm, 2,5 – 3,0 bar

Auftragsmenge

~150 g/m² je Auftrag

Mischungsverhältnis

-

Verdünnung

10 – 20 % HD-CELL VERDÜNNUNG 9400-0001 *schnell*

alternativ

10 – 20 % HD-PUR VERDÜNNUNG STANDARD 9600-0102 *mittel*

alternativ

10 – 20 % HD-PUR SPEZIALVERDÜNNUNG 9600-0103 *langsam*

alternativ

10 – 20 % HD-PUR VERZÖGERER 9600-0104 *verzögernd*

TROCKNUNG



nach 30 - 40 min staubtrocken
nach ~ 2 Std. schleiffähig

UNTERGRUND

Untergrundart	Nadelholz, Laubholz, Furnier, MDF, HDF <i>Hinweis:</i> Bei Exotenhölzern empfehlen wir eine 2K Lösemittellack
Vorbereitung	Trockenes Holz, frei von Fett, Silikonen und Ölen. Frei von Schleifstaub und sonstigen Verschmutzungen.
Grundschliff	Körnung 120 – 220 anschleifen und abstauben

ANWENDUNGSBEISPIEL

Grundieren	1 x grundieren mit HD-CELLPUR FÜLLER farblos 4150-0101 Trocknen mind. 2 Std. bei Raumtemperatur
Zwischenschliff	Mit Körnung 280 – 320 anschleifen und abstauben
Decklack	1 x mit HD-CELL COLOR 471x-xxxx bis zum Verpacken über Nacht trocknen bei Raumtemperatur
Hinweis	Bei Feuchträumen und anspruchsvollen Oberflächen empfehlen wir unsere 2K Lösemittellacke.

BESTELLHINWEISE

Gebindegrößen	30 kg
Mindestabnahme	420 kg
Glanzgrad	-
Haltbarkeit / Lagerung	Im verschlossenen Originalgebinde ca. 6 Monate lagerfähig. Frostfrei und bei Raumtemperatur (max. 30 °C) lagern.

Alle Angaben entsprechen dem aktuellen technischen Stand. Eine Gewähr und Rechtsverbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.

Heidelberg Coatings Dr. Rentzsch GmbH • Kurpfalzring 100a • 69123 Heidelberg • GERMANY • Tel.: +49(0)6221/7485-0

Zusatzprodukte	Bezeichnung	Artikelnummer
	HD-CELL VERDÜNNUNG	9400-0001 *Empfehlung*
	HD-PUR VERDÜNNUNG STANDAI	9600-0102
	HD-PUR SPEZIALVERDÜNNUNG	9600-0103
	HD-PUR VERZÖGERER	9600-0104
Reinigung von Arbeitsgeräten	HD-REINIGUNGSVERDÜNNUNG	9111-0000

WEITERE HINWEISE

Hinweis Alle angegebenen Trockenzeiten beziehen sich auf eine Raumtemperatur von 20 °C, bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65 %.

Für ausreichende Be- und Entlüftung ist zu sorgen.

Vor Gebrauch gut aufrühren.

Stets Probelaackierung durchführen.

Sicherheitstechnische Angaben Nähere Angaben zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt