

HD-CELL SARGLACK Farblos 4950-0003

BESCHREIBUNG

Produktbeschreibung

HD-CELL SARGLACK FARBLOS wird zum Lackieren von Särgen und normal beanspruchten Holzoberflächen im Innenausbau eingesetzt. Er ist besonders für helle Hölzer und helle Oberflächen zu empfehlen.

Anwendungsgebiete



- Möbel
- Oberflächen im Innenbereich

Zertifikate, Normen & Produkteigenschaften



DIN EN 71-3 (Sicherheit von Spielzeug - Migration bestimmter Elemente)
DIN EN 71-11 (Sicherheit von Spielzeug - Orga./Chem. Verbindungen)
DIN 68861 (Beständigkeit von Möbelloberflächen)
PAK-Werte (PAK Prüfung nach AfPS GS 2014:01)
Entspricht der VDI-Richtlinie 3891

GISCODE

-

Farben

farblos

Produktgruppe

1K / Lösemittel

Technische Daten

Viskosität: ~40 Sek. im DIN 4 Becher
Topfzeit: -

VERARBEITUNG



Airless: Düsengrößen 9er / 11er , 90 -110 bar



Airmix: Düsengrößen 11er , 60 - 80 bar



Becherpistole: Düsengröße 1,6 – 1,8 mm, 2,5 – 3,0 bar

Auftragsmenge

120 - 140 g/m² je Auftrag

Mischungsverhältnis

-

Verdünnung

alternativ

alternativ

alternativ

10 – 20 % HD-CELL VERDÜNNUNG 9400-0001 *schnell*

10 – 20 % HD-PUR VERDÜNNUNG STANDARD 9600-0102 *mittel*

10 – 20 % HD-PUR SPEZIALVERDÜNNUNG 9600-0103 *langsam*

10 – 20 % HD-PUR VERZÖGERER 9600-0104 *verzögernd*

TROCKNUNG



nach 30 - 40 min staubtrocken

nach 1 – 2 Std. schleiffähig

nach 5 – 6 Std. stapelfähig

bis zum Verpacken über Nacht trocknen bei Raumtemperatur

UNTERGRUND

Untergrundart	Nadelholz, Laubholz, Furnier, MDF, HDF <i>Hinweis:</i> Bei Exotenhölzern empfehlen wir eine 2K Lösemittellack
Vorbereitung	Trockenes Holz, frei von Fett, Silikonen und Ölen. Frei von Schleifstaub und sonstigen Verschmutzungen.
Grundschliff	Körnung 120 – 220 anschleifen und abstauben

ANWENDUNGSBEISPIEL

Grundieren	1 x grundieren mit HD-CELL SARGLACK Farblos 4950-0003 Trocknen mind. 1 Std. bei Raumtemperatur
Zwischenschliff	Mit Körnung 280 – 320 anschleifen und abstauben
Decklack	1 x mit HD-CELL SARGLACK Farblos 4950-0003 bis zum Verpacken über Nacht trocknen bei Raumtemperatur
Hinweis	Bei Feuchträumen und anspruchsvollen Oberflächen empfehlen wir unsere 2K Lösemittellacke.

BESTELLHINWEISE

Gebindegrößen	30 l	
	200 l	
Mindestabnahme	30 l	
Glanzgrad	4950-0003 -> glänzend	
Haltbarkeit / Lagerung	Im verschlossenen Originalgebinde ca. 12 Monate lagerfähig. Frostfrei und bei Raumtemperatur (max. 30 °C) lagern.	
Zusatzprodukte	Bezeichnung	Artikelnummer
	HD-PUR VERDÜNNUNG STANDARD	9600-0102
	HD-PUR SPEZIALVERDÜNNUNG	9600-0103
	HD-PUR VERZÖGERER	9600-0104
	HD-REINIGUNGSVERDÜNNUNG	9111-0000
Reinigung von Arbeitsgeräten		

WEITERE HINWEISE

Hinweis	Alle angegebenen Trockenzeiten beziehen sich auf eine Raumtemperatur von 20 °C, bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65 %.
	Für ausreichende Be- und Entlüftung ist zu sorgen.
	Vor Gebrauch gut aufrühren.
	Stets Probelackierung durchführen.

**Sicherheitstechnische
Angaben**

Nähere Angaben zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt
