

HD-PUR SPERRGRUND 6131-0000

BESCHREIBUNG

Produktbeschreibung

HD-PUR SPERRGRUND wird unter anderem zum Absperren und Isolieren von MDF eingesetzt. Bei inhaltstoffreichen Hölzern dient HD-PUR SPERRGRUND als Sperrgrund und Haftvermittler. Ebenso empfiehlt sich der Einsatz von HD-PUR SPERRGRUND bei grobporigen Hölzern zur besseren Porenbenetzung, speziell im Badmöbelbereich/Feuchtbereich.

Anwendungsgebiete



-Möbel
-Oberflächen im Innenbereich

Zertifikate, Normen & Produkteigenschaften

-

GISCODE

-

Farben

farblos

Produktgruppe

2K Lösemittel

Technische Daten

Viskosität: ~11 Sek. im DIN 4 Becher / 20 °C
Topfzeit: 6 Std.

VERARBEITUNG



Airless: Düsengrößen 9er / 11er, 50 -80 bar



Airmix: Düsengrößen 9er / 11er, 50 -80 bar



Becherpistole: Düsengröße 1,6 – 1,8 mm, 2,5 – 3,0 bar

Auftragsmenge	80 – 120 g/m ² je Auftrag
Mischungsverhältnis	100 : 15 mit HD-PUR / CRYL HÄRTER 6000-0626
Verdünnung	-

TROCKNUNG



nach 1 Std. staubtrocken
nach 2 – 3 Std. überlackierbar
bis zum Verpacken über Nacht trocknen bei Raumtemperatur

Muss innerhalb von 6 Std. ablackiert werden.

UNTERGRUND

Untergrundart	Nadelholz, Laubholz, Furnier, MDF, HDF und Exotenhölzer <i>Hinweis:</i> Bei Exotenhölzern empfehlen wir grundsätzlich dies vorab zu prüfen.
Vorbereitung	Trockenes Holz, frei von Fett, Silikonen und Ölen. Frei von Schleifstaub und sonstigen Verschmutzungen.
Grundschliff	Körnung 120 – 220 anschleifen und abstauben

ANWENDUNGSBEISPIEL

Absperren	1 x 100 g / m ² mit HD-PUR SPERRGRUND 6131-0000 +MV 100:15 mit HD-PUR / CRYL HÄRTER 6000-0626 Trocknen mind. 2 Std. maximal nach 6 Std. bei Raumtemperatur Kein Zwischenschliff
Grundieren	1 x 120 g / m ² mit HD-CRYL SCHICHTLACK 6202-0003 +MV 10:1 mit HD-PUR / CRYL HÄRTER 6000-0626 +15 % Verdünnen mit HD-PUR VERDÜNNUNG 9600-0103 Trocknen mind. 2 Std. bei Raumtemperatur
Zwischenschliff	Mit Körnung 280 – 320 anschleifen und abstauben
Decklack	1 x mit HD-CRYL SCHICHTLACK 6202-0003 +MV 10:1 mit HD-PUR / CRYL HÄRTER 6000-0626 +15 % Verdünnen mit HD-PUR VERDÜNNUNG 9600-0103 bis zum Verpacken über Nacht trocknen bei Raumtemperatur
Hinweis	Der HD-PUR SPERRGRUND 6131-0000 muss innerhalb von 6 Std. ablackiert werden.

BESTELLHINWEISE

Gebindegrößen	30 l
Mindestabnahme	-
Glanzgrad	-
Haltbarkeit / Lagerung	Im verschlossenen Originalgebinde ca. 12 Monate lagerfähig. Frostfrei und bei Raumtemperatur (max. 30 °C) lagern.

Zusatzprodukte	Bezeichnung	Artikelnummer
	-	-
Reinigung von Arbeitsgeräten	HD-REINIGUNGSVERDÜNNUNG	9111-0000

WEITERE HINWEISE

Hinweis	Alle angegebenen Trockenzeiten beziehen sich auf eine Raumtemperatur von 20 °C, bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65 %. Für ausreichende Be- und Entlüftung ist zu sorgen. CRYL /PUR-Lacke müssen nach dem Schleifen und Entstauben sofort überlackiert werden. Vor Gebrauch gut aufrühren. Stets Probelackierung durchführen.
Sicherheitstechnische Angaben	Nähere Angaben zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt