

HD-PUR SPEZIAL FARBSTAMMLACK für Holz & Metall 6204-0000

Produktbeschreibung

HD-PUR SPEZIAL FARBSTAMMLACK für Metall wird zur Farbgebung für Metallkonstruktionen eingesetzt.

Bei verschiedenen Metallsorten ist es nötig unseren **HD-ADD 1K METALLHAFTGRUND 990-9153** zu verwenden. Die Haftung sollte im Einzelfall geprüft werden.

Die Lackfilme besitzen ein sehr gutes Deckvermögen und zeigen eine gute Haftung auf Eisen und eine hervorragende Resistenz gegen chemische und mechanische Beanspruchung.

Anwendungsbeispiel

Stahl lackiert

1. **Gründlich entfetten**
2. **Primer:**
1 x 60 g / m² HD-1K METALLHAFTGRUND 990-9153
Trocknung 30 - 60 min
3. **Lackieren**
1 x 130 g / m²
HD-PUR SPEZIAL für Metall 6204-xxxx
MV 5:1 HD Härter 600-0626
Zugabe : 10 % 960-0103

Hinweise

Alle angegebenen Trockenzeiten beziehen sich auf eine Raumtemperatur von 20 °C, bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65 %.

Für ausreichende Be- und Entlüftung ist zu sorgen.

Vor Gebrauch gut aufrühren.

Stets Probelackierung durchführen.

Prüfnormen

DIN EN 71 – 3 Sicherheit von Spielzeug

DIN 68861 – 1 chemische Beständigkeit

GISCODE:

Rezeptur frei von:
giftigen Schwermetallen, halogenierten Kohlenwasserstoffen (CKW, FCKW), polychlorierten Bi- und Terphenylen (PCB + PCT), Pentachlorphenol (PCP) und Formaldehyd.



Verarbeitung

Düsengröße	Spritzdruck	
Airless	12 - 14 mm	100 - 120 bar
Airmix	11 - 13 mm	50 - 70 bar
Becherpistole	2 mm	3 - 3,5 bar

Technische Daten

Viskosität:	70" D4
Härter:	HD-PUR/CRYL HÄRTER 600-0626
Mischungsverhältnis:	5:1
Topfzeit:	8 Stunden
Trocknung:	16 Stunden
Auftragsmenge:	130 g / m ²

Bestellhinweis

Bestellnr.:

6204-0000-30LH

30 LT Gebinde

Lagerung:

Im verschlossenen Originalgebinde ca. 12 Monate lagerfähig. Frostfrei und bei Raumtemperatur (max. 30 °C) lagern.