

HD-CRYL E-STATIK Farblos mit Vergilbungsschutz 6224-0408

BESCHREIBUNG

Produktbeschreibung

HD-CRYL E-STATIK wurde für die elektrostatische Lackierung entwickelt. Durch seine besonders schnelle Trocknung, guter Fülle, zusätzlichem Vergilbungsschutz und ausgezeichnetem Abriebwiderstand, ist unser HD-CRYL E-STATIK ideal für die Fertigung für komplexe Bauteile im e-Statik Verfahren.

Anwendungsgebiete



-Möbel

Zertifikate, Normen & Produkteigenschaften



DIN 68861-1 (Möbeloberflächen - Verhalten bei Chem. Beanspruchung)
DIN 68861-2 (Möbeloberflächen - Verhalten bei Abriebbeanspruchung)
DIN 68861-4 (Möbeloberflächen - Verhalten bei Kratzbeanspruchung)

GISCODE

-

Farben

farblos

Produktgruppe

2K Lösemittel

Technische Daten

Viskosität: ~23 Sek. im DIN 4 Becher / 20 °C
Topfzeit: 1 Arbeitstag (~8 Std.)

VERARBEITUNG



Becher- oder Elektrostatik: Düsendröße 1,6 – 1,8 mm, 2,5 – 3,0 bar

Elektrischer Widerstand: 300 Ohm

Auftragsmenge

130 - 180 g/m² je Auftrag

Mischungsverhältnis

10 : 1 mit HD-PUR / CRYL HÄRTER 6000-0626

Verdünnung

alternativ

10 – 20 % HD-PUR SPEZIALVERDÜNNUNG 9600-0103

10 – 20 % HD-PUR VERZÖGERER 9600-0104 *verzögernd*

➔ Es dürfen nur diese zwei Verdünnungen verwendet werden

TROCKNUNG



nach 30 - 40 min staubtrocken

nach 2 – 3 Std. schleiffähig

bis zum Verpacken über Nacht trocknen bei Raumtemperatur

UNTERGRUND

Untergrundart

Nadelholz, Laubholz, Furnier, MDF, HDF

Hinweis: Bei Exotenhölzern empfehlen wir grundsätzlich dies vorab zu prüfen.

Vorbereitung

Trockenes Holz, frei von Fett, Silikonen und Ölen.

Frei von Schleifstaub und sonstigen Verschmutzungen.

Grundschliff

Körnung 120 – 220 anschleifen und abstauben

ANWENDUNGSBEISPIEL

Grundieren 1 x spritzen mit HD-CRYL E-STATIK 6224-0408
+MV 10:1 mit HD-PUR / CRYL HÄRTER 6000-0626
+ 15 % Verdünnen mit HD-PUR VERDÜNNUNG 9600-0103
Trocknen mind. 2 Std. bei Raumtemperatur

Zwischenschliff Mit Körnung 280 – 320 anschleifen und abstauben

Decklack 1 x spritzen mit HD-CRYL E-STATIK 6224-0408
+MV 10:1 mit HD-PUR / CRYL HÄRTER 6000-0626
+ 15 % Verdünnen mit HD-PUR VERDÜNNUNG 9600-0103
bis zum Verpacken über Nacht trocknen bei Raumtemperatur

BESTELLHINWEISE

Gebindegrößen 30 l

Mindestabnahme 840 l

Glanzgrad 6224-0408 -> Seidenglänzend

Haltbarkeit / Lagerung Im verschlossenen Originalgebinde ca. 12 Monate lagerfähig.
Frostfrei und bei Raumtemperatur (max. 30 °C) lagern.

Zusatzprodukte	Bezeichnung	Artikelnummer
	HD-PUR / CRYL HÄRTER	6000-0626
	HD-PUR SPEZIALVERDÜNNUNG	9600-0103
	HD-PUR VERZÖGERER	9600-0104

Reinigung von Arbeitsgeräten	HD-PUR SPEZIALVERDÜNNUNG	9600-0103
---	--------------------------	-----------

WEITERE HINWEISE

Hinweis

Alle angegebenen Trockenzeiten beziehen sich auf eine Raumtemperatur von 20 °C, bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65 %.

Für ausreichende Be- und Entlüftung ist zu sorgen.

CRYL /PUR-Lacke müssen nach dem Schleifen und Entstauben sofort überlackiert werden.

Vor Gebrauch gut aufrühren.

Stets Probelackierung durchführen.

Sicherheitstechnische Angaben

Nähere Angaben zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt.