

HD-PUR FÜLLGRUND Farblos 6250-0001

BESCHREIBUNG

Produktbeschreibung

HD-PUR FÜLLGRUND ist eine rasch trocknende vergilbungsfreie Spritzgrundierung mit guter Fülle und ausgezeichnetem Stand. Sie wird besonders für halbgeschlossene bis geschlossenenporige Flächen eingesetzt. Die sehr gute Schleifbarkeit ist als besonderes Merkmal hervorzuheben.

Anwendungsgebiete



- Möbel
- Oberflächen im Innenbereich

Zertifikate, Normen & Produkteigenschaften

-

GISCODE

-

Farben

farblos

Produktgruppe

2K Lösemittel

Technische Daten

Viskosität: ~45 Sek. im DIN 4 Becher
Topfzeit: 1 Arbeitstag (~8 Std.)

VERARBEITUNG



Airless: Düsengrößen 9er / 11er, 90 -110 bar



Airmix: Düsengrößen 11er, 60 - 80 bar



Becherpistole: Düsengröße 1,8 – 2,0 mm, 2,5 – 3,0 bar

Auftragsmenge	130 – 180 g/m ² je Auftrag
Mischungsverhältnis	10 : 1 mit HD-PUR / CRYL HÄRTER 6000-0626
Verdünnung	10 – 20 % HD-PUR VERDÜNNUNG 9600-0101 *schnell*
alternativ	10 – 20 % HD-PUR VERDÜNNUNG STANDARD 9600-0102 *mittel*
alternativ	10 – 20 % HD-PUR SPEZIALVERDÜNNUNG 9600-0103 *langsam*
Alternativ	10 – 20 % HD-PUR VERZÖGERER 9600-0104 *verzögernd*

TROCKNUNG



nach 30 - 40 min staubtrocken
nach 2 – 3 Std. schleiffähig
bis zum Verpacken über Nacht trocknen bei Raumtemperatur

UNTERGRUND

Untergrundart	Nadelholz, Laubholz, Furnier, MDF, HDF <i>Hinweis:</i> Bei Exotenhölzern empfehlen wir grundsätzlich dies vorab zu prüfen. Wenn nötig empfehlen wir diese mit unserem HD-PUR SPERRGRUND 6131-0000 abzusperren.
Vorbereitung	Trockenes Holz, frei von Fett, Silikonen und Ölen. Frei von Schleifstaub und sonstigen Verschmutzungen.
Grundschliff	Körnung 120 – 220 anschleifen und abstauben

ANWENDUNGSBEISPIEL

Grundieren	1 x grundieren mit HD-PUR FÜLLGRUND 6250-0001 +MV 10:1 mit HD-PUR / CRYL HÄRTER 6000-0626 Trocknen mind. 2 Std. bei Raumtemperatur
Zwischenschliff	Mit Körnung 280 – 320 anschleifen und abstauben
Decklack	1 x mit HD-CRYL SCHICHTLACK 6202-0003 +MV 10:1 mit HD-PUR / CRYL HÄRTER 6000-0626 +15 % Verdünnen mit HD-PUR VERDÜNNUNG 9600-0103 bis zum Verpacken über Nacht trocknen bei Raumtemperatur
Tipp	-

BESTELLHINWEISE

Gebindegrößen	30 l 5 l
Mindestabnahme	-
Glanzgrad	-
Haltbarkeit / Lagerung	Im verschlossenen Originalgebinde ca. 12 Monate lagerfähig. Frostfrei und bei Raumtemperatur (max. 30 °C) lagern.

Zusatzprodukte	Bezeichnung	Artikelnummer
----------------	-------------	---------------

Alle Angaben entsprechen dem aktuellen technischen Stand. Eine Gewähr und Rechtsverbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.
Heidelberg Coatings Dr. Rentzsch GmbH * Kurpfalzring 100a * 69123 Heidelberg * GERMANY * Tel.: +49(0)6221/7485-0

	HD-PUR / CRYL HÄRTER	6000-0626
	HD-PUR VERDÜNNUNG	9600-0101
	HD-PUR VERDÜNNUNG STANDARD	9600-0102
	HD-PUR SPEZIALVERDÜNNUNG	9600-0103 *Empfehlung*
	HD-PUR VERZÖGERER	9600-0104
Reinigung von Arbeitsgeräten	HD-REINIGUNGSVERDÜNNUNG	9111-0000

WEITERE HINWEISE

Hinweis

Alle angegebenen Trockenzeiten beziehen sich auf eine Raumtemperatur von 20 °C, bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65 %.

Für ausreichende Be- und Entlüftung ist zu sorgen.

CRYL /PUR-Lacke müssen nach dem Schleifen und Entstauben sofort überlackiert werden.

Vor Gebrauch gut aufrühren.

Stets Probelackierung durchführen.

Sicherheitstechnische Angaben

Nähere Angaben zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt