

HD-CRYL SCHICHTLACK ANTIRUTSCH 6282-0002

Produktbeschreibung

HD-CRYL SCHICHTLACK ANTIRUTSCH ist ein rasch trocknender, vergilbungsfreier SCHICHTLACK mit körniger Oberfläche. Er zeigt gute mechanische und chemische Widerstandsfähigkeiten bei hoher Härte und Zähelastizität.
Einsatzbereich: HD-CRYL SCHICHTLACK ANTIRUTSCH wird als Decklack eingesetzt.. Dieses Lacksystem ist vergilbungsfrei

Anwendungsbeispiel

- Grundieren**
1 - 2 x grundieren mit HD-SOLO-PUR 62x-0029,
140 g / m²
MV 10:1 mit HD-PUR HÄRTER 600-0626
Trocknen mind. 2 Std. Raumtemperatur
Zwischenschliff mit Schleifpapier Korn 240
- Lackieren**
1 x ablackieren mit HD-CRYL SCHICHTLACK
ANTIRUTSCH 6282-0002, 130 g / m²
MV 5:1 mit HD-PUR HÄRTER 600-0626
Trocknung mind. über Nacht

Hinweise

Alle angegebenen Trockenzeiten beziehen sich auf eine Raumtemperatur von 20 °C, bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65 %.

Für ausreichende Be- und Entlüftung ist zu sorgen.
PUR-Lacke müssen nach dem Schleifen und Entstauben sofort überlackiert werden.

Vor Gebrauch gut aufrühren.

Stets Probelackierung durchführen.

Prüfnormen

DIN 51130 ASR A1.5/1,2 - R9
DIN 68861 – Teil 1 chemische Beständigkeit
DIN EN 71 – 3 Sicherheit von Spielzeug



GISCODE:

Rezeptur frei von:
giftigen Schwermetallen, halogenierten
Kohlenwasserstoffen (CKW, FCKW),
polychlorierten Bi- und Terphenylen
(PCB + PCT), Pentachlorphenol (PCP)
und Formaldehyd.



Verarbeitung

Spritzen mit der Becherpistole

Düsengröße 1,8 – 2,0 mm, Spritzdruck 2,5 – 3,0 bar

Technische Daten

Viskosität:	25 Sek. im DIN 4 Becher
Härter:	HD-PUR HÄRTER 600-0626
Mischungsverhältnis:	5:1 (Lack / Härter)
Topfzeit:	1 Arbeitstag (8 Std.)
Trocknung:	nach 30 – 40 min staubtrocken
Auftragsmenge:	140 g / m ² je Arbeitsgang

Bestellhinweis

Bestellnr.:

Lagerung:

Im verschlossenen Originalgebinde min. 12 Monate lagerfähig.