

HD-PUR HOCHGLANZLACK Farblos 629-0011

BESCHREIBUNG

Produktbeschreibung

HD-PUR HOCHGLANZLACK ist ein rasch trocknendes Hochglanz Lacksystem mit ausgezeichnetem Verlauf. Dieser Überzugslack wurde besonders zum Erstellen von hochglänzenden Oberflächen im Innenbereich entwickelt. Er zeigt gute mechanische und chemische Widerstandsfähigkeiten bei hoher Härte und seidigem Griff. Polierfähig.

Anwendungsgebiete



- Möbel
- Oberflächen im Innenbereich

Zertifikate, Normen & Produkteigenschaften



DIN EN 71-3 (Sicherheit von Spielzeug - Migration bestimmter Elemente)
DIN EN 71-11 (Sicherheit von Spielzeug - Orga./Chem. Verbindungen)
DIN 68861-1 (Möbeloberflächen - Verhalten bei Chem. Beanspruchung)
DIN 68861-2 (Möbeloberflächen - Verhalten bei Abriebbeanspruchung)
DIN 68861-4 (Möbeloberflächen - Verhalten bei Kratzbeanspruchung)
PAK-Werte (PAK Prüfung nach AfPS GS 2014:01)

GISCODE

-

Farben

farblos

Produktgruppe

2K Lösemittel

Technische Daten

Viskosität: ~25 Sek. im DIN 4 Becher / 20 °C
Topfzeit: 1 Arbeitstag (~8 Std.)

VERARBEITUNG



Airless: Düsengrößen 9er / 11er, 90 - 110 bar



Airmix: Düsengrößen 11er, 60 - 80 bar



Becherpistole: Düsengröße 1,8 – 2,0 mm, 2,5 – 3,0 bar

Auftragsmenge

~180 g/m² je Auftrag

Mischungsverhältnis

2 : 1 mit HD-PUR TURBOHÄRTER 600-0800

Verdünnung

10 – 20 % HD-PUR HOCHGLANZ SPEZIALVERDÜNNUNG 960-0105

TROCKNUNG



nach 30 - 40 min staubtrocken
nach 24 Std. schleiffähig
bis zum Verpacken 48h trocknen bei Raumtemperatur

UNTERGRUND

Untergrundart	Nadelholz, Laubholz, Furnier, MDF, HDF <i>Hinweis:</i> Bei Exotenhölzern empfehlen wir grundsätzlich dies vorab zu prüfen. Wenn nötig empfehlen wir diese mit unserem HD-PUR SPERRGRUND 611-0000 abzusperren.
Vorbereitung	Trockenes Holz, frei von Fett, Silikonen und Ölen. Frei von Schleifstaub und sonstigen Verschmutzungen.
Grundschliff	Körnung 120 – 220 anschleifen und abstauben

ANWENDUNGSBEISPIEL

Grundieren	2 x mit HD-PUR FÜLLGRUND 655-0001 +MV 2:1 mit HD-PUR TURBOHÄRTER 600-0800 Trocknen mind. 4 Std. bei Raumtemperatur besser über Nacht bei Raumtemperatur
Zwischenschliff	Mit Körnung 280 – 400 anschleifen und abstauben
Decklack	2 x mit HD-PUR HOCHGLANZLACK 629-0011 +MV 2:1 mit HD-PUR TURBOHÄRTER 600-0800 + 15 % Verdünnen mit HD-PUR VERDÜNNUNG 960-0103 Trocknen mind. 24 Std. bei Raumtemperatur bis zum Polieren
Polieren	Die Oberfläche mit Korn 1200 Nassschliff, anschl. mit Abralon Korn 2000 und dann mit Korn 4000 Nassschliff. Polierpaste auf die Fläche bringen und mit einem Lammfell auf Hochglanz polieren. Pastenreste mit HD-ABPOLIERWASSER S 880 und einem weichen Tuch entfernen.

BESTELLHINWEISE

Gebindegrößen	30 l 5 l 1 l
Mindestabnahme	-
Glanzgrad	629-0011 -> Hochglänzend
Haltbarkeit / Lagerung	Im verschlossenen Originalgebinde ca. 12 Monate lagerfähig. Frostfrei und bei Raumtemperatur (max. 30 °C) lagern.

Zusatzprodukte	Bezeichnung	Artikelnummer
	HD-PUR TURBOHÄRTER	600-0800
	HD-PUR HOCHGLANZ VER.	960-0105
Reinigung von Arbeitsgeräten	HD-REINIGUNGSVERDÜNNUNG	911-0000

WEITERE HINWEISE

Hinweis	Alle angegebenen Trockenzeiten beziehen sich auf eine Raumtemperatur von 20 °C, bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65 %. Für ausreichende Be- und Entlüftung ist zu sorgen. CRYL /PUR-Lacke müssen nach dem Schleifen und Entstauben sofort überlackiert werden. Vor Gebrauch gut aufrühren. Stets Probelackierung durchführen.
Sicherheitstechnische Angaben	Nähere Angaben zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt.