

HD-NANO-PUR STRUKTURLACK Grob 6385-0000

Produktbeschreibung

HD-NANO-PUR STRUKTURLACK Grob ist ein rasch trocknendes, Polyurethanlacksystem mit Struktureffekt. Ablackieren mit einem Klarlack ist meist nicht notwendig.

Anwendungsbeispiel

Lackierfähige Grundierfolie:

1 x 120 g / m² HD-CRYL COMPAKTFÜLLER 645- 9901
MV 5:1 Härter 600-0626

Zwischenschliff

1 x 140 g / m² HD-NANO-PUR STRUKTURLACK Mittel
6385-0000 MV 5:1 600-0626

Hinweise

Alle angegebenen Trockenzeiten beziehen sich auf eine Raumtemperatur von 20 °C, bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65 %.

Für ausreichende Be- und Entlüftung ist zu sorgen.

PUR-Lacke müssen nach dem Schleifen und Entstauben sofort überlackiert werden.

Vor jedem Gebrauch gut aufrühren.

Stets Probelackierung durchführen.

Prüfnormen

DIN 68861 – Teil 1 (chemische Beständigkeit)

DIN EN 71 – 3 (Sicherheit von Spielzeug)

DIN V 53160 –Teil 1 + 2 (speichelfest)



GISCODE:

Rezeptur frei von:

giftigen Schwermetallen, halogenierten Kohlenwasserstoffen (CKW, FCKW), polychlorierten Bi- und Terphenylen (PCB + PCT), Pentachlorophenol (PCP) und Formaldehyd.

Verarbeitung

Gebrauchsfertig eingestellt

**Spritzen mit der Becherpistole oder Airmix
(Achtung!!! auf Düsengröße achten)**

Technische Daten

Viskosität:	60 – 70“ DIN 4mm
Härter:	HD-PUR HÄRTER 600-0626
Mischungsverhältnis:	5:1 (Lack/Härter)
Verdünnung:	Max .10 % HD-PUR VERDÜNNUNG 960-0103
Topfzeit:	4 – 5 Std.
Trocknung:	nach 40 min staubtrocken nach Trocknung über Nacht stapelbar Zum Verpacken luftdurchlässige Materialien verwenden.
Auftragsmenge:	120 - 140 g / m ² je Arbeitsgang

Bestellhinweis

Bestellnr.:

6385-0000-25KH	25 kg Gebinde
6385-0000-10KE	10 kg Gebinde

Lagerung:

Im verschlossenen Originalgebinde min. 12 Monate lagerfähig.