

HD-PUR FÜLLGRUND 650-0001

Produktbeschreibung

HD-PUR FÜLLGRUND ist eine rasch trocknende vergilbungsfreie Spritzgrundierung mit guter Fülle und ausgezeichnetem Stand.

Sie wird besonders für halbgeschlossene bis geschlossenporige Flächen eingesetzt.

Die gute Schleifbarkeit ist als besonderes Merkmal hervorzuheben.

Anwendungsbeispiel

Kirschbaum natur lackiert

1. Grundieren

1 x grundieren mit HD-PUR FÜLLGRUND 650-0001
MV 10:1 mit HD-PUR HÄRTER 600-0626
Trocknen mind. 2 Std. bei Raumtemperatur
Lackschliff mit Schleifpapier Korn 280 / 320

2. Lackieren

1 x ablackieren mit HD-SOLO-PUR 623-0029
MV 10:1 mit HD-PUR HÄRTER 600-0626
Trocknung bis zum Verpacken über Nacht bei Raumtemperatur.

Verarbeitung

Spritzen mit der Becherpistole

Düsengröße 1,8 – 2,0 mm, Spritzdruck 2,5 – 3,0 bar

Technische Daten

Viskosität:	26 Sek. im DIN 4 Becher
Härter:	HD-PUR / CRYL HÄRTER 600-0626
Mischungsverhältnis:	10:1 (Lack / Härter)
Topfzeit:	1 Arbeitstag (8 Std.)
Trocknung:	nach 30 - 40 min staubtrocken nach 2 Std. schleiffähig
Auftragsmenge:	130 - 180 g / m ²

Hinweise

Alle angegebenen Trockenzeiten beziehen sich auf eine Raumtemperatur von 20 °C, bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65 %.

Für ausreichende Be- und Entlüftung ist zu sorgen.

PUR-Lacke müssen nach dem Schleifen und Entstauben sofort überlackiert werden.

Vor Gebrauch gut aufrühren.

Stets Probelackierung durchführen.

Prüfnormen

DIN EN 71 – 3 Sicherheit von Spielzeug



DIN 68861 – Teil 1 chemische Beständigkeit



GISCODE:

Rezeptur frei von:

giftigen Schwermetallen, halogenierten Kohlenwasserstoffen (CKW, FCKW), polychlorierten Bi- und Terphenylen (PCB + PCT), Pentachlorphenol (PCP) und Formaldehyd.



Bestellhinweis

Bestellnr.:

650-0001-30LH	30 Liter Gebinde
650-0001-10LK	10 Liter Gebinde
650-0001-5LK	5 Liter Gebinde

Lagerung:

Im verschlossenen Originalgebinde min. 1 Jahr lagerfähig