

HD-PUR SOFTLACK 680-0007

Produktbeschreibung

HD-PUR SOFTLACK ist ein vergilbungsfreies Polyurethanlacksystem auf der Basis funktioneller Acrylatharze. Durch die Lackierung erhält das Werkstück eine stumpfmatte Oberfläche mit einem einzigartigen Touch.

Anwendungsbeispiel

grundierfolienbeschichtete MDF farbig lackiert

1. **Füllern**
2x mit HD-PUR FÜLLGRUND 650-0001 grundieren
MV 10:1 mit HD-PUR / CRYL HÄRTER 600-0626
Trocknen mind. 2 Std. bei Raumtemperatur
Zwischenschliff Korn 280, Endschliff 320 / 400
2. **Lackieren**
1 Spritzauftrag mit HD-PUR SOFTLACK 680-0007
MV 5:1 mit HD-PUR / CRYL HÄRTER 600-0626
max. 5 % HD-PUR SPEZIALVERDÜNNUNG 960-0103
Trocknung 2 - 3 Tage, beim Verpacken luftdurchlässige Materialien verwenden.

Hinweise

Alle angegebenen Trockenzeiten beziehen sich auf eine Raumtemperatur von 20 °C, bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65 %.

Für ausreichende Be- und Entlüftung ist zu sorgen.

PUR Lacke müssen nach dem Schleifen und Entstauben sofort überlackiert werden.

Vor Gebrauch gut aufrühren.

Stets Probelaackierung durchführen.

Beim Verpacken luftdurchlässige Materialien verwenden.

Je nach Anwendungsgebiet, bitte Rücksprache mit dem zuständigen Anwendungstechniker.

Prüfnormen

GISCODE:
Rezeptur frei von:
giftigen Schwermetallen, halogenierten Kohlenwasserstoffen (CKW, FCKW), polychlorierten Bi- und Terphenylen (PCB + PCT), Pentachlorphenol (PCP) und Formaldehyd.



Verarbeitung

Spritzen mit der Becherpistole

Düsengröße 1,8 – 2,0 mm, Spritzdruck 2,5 – 3,0 bar

Technische Daten

Viskosität:	26 Sek. im DIN 4 Becher
Härter:	HD-PUR / CRYL HÄRTER 600-0626
Mischungsverhältnis:	5:1 (Lack / Härter)
Topfzeit:	~ 2 Std.
Trocknung:	nach 4 Std. staubtrocken
Stapelbar:	nach 2-3 Tagen Trocknung
Auftragsmenge:	120 g / m²

Bestellhinweis

Bestellnr.:

680-0007-30KH

30 kg Gebinde

Lagerung:

Im verschlossenen Originalgebinde ca. 6 Monate lagerfähig. Frostfrei und bei Raumtemperatur (max. 30 °C) lagern.