

HD-CRYL SCHICHTLACK ANTIRUTSCH 682-0002

Produktbeschreibung

HD-CRYL SCHICHTLACK ANTIRUTSCH ist ein rasch trocknender, vergilbungsfreier SCHICHTLACK mit körniger Oberfläche. Er zeigt gute mechanische und chemische Widerstandsfähigkeiten bei hoher Härte und Zähelastizität.

Einsatzbereich: HD-CRYL SCHICHTLACK ANTIRUTSCH wird als Decklack eingesetzt.

Anwendungsbeispiel

1. Grundieren

1 x 140 g / m² grundieren mit HD-SOLO-PUR 623-0029
MV 10:1 mit HD-PUR / CRYL HÄRTER 600-0626
Trocknen mind. 2 Std. Raumtemperatur
Zwischenschliff mit Schleifpapier Korn 240

2. Lackieren

1 x 130 g / m² ablackieren mit
HD-CRYL SCHICHTLACK ANTIRUTSCH 682-0002
MV 5:1 mit HD-PUR / CRYL HÄRTER 600-0626
Trocknung mind. über Nacht

Hinweise

Alle angegebenen Trockenzeiten beziehen sich auf eine Raumtemperatur von 20 °C, bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65 %.

Für ausreichende Be- und Entlüftung ist zu sorgen.

PUR Lacke müssen nach dem Schleifen und Entstauben sofort überlackiert werden.

Vor Gebrauch gut aufrühren.

Stets Probelaackierung durchführen.

Prüfnormen

DIN EN 71 – 3 Sicherheit von Spielzeug

DIN 68861 – 1 chemische Beständigkeit

DIN 51130 – Bestimmung zur
Rutschhemmung

GISCODE:

Rezeptur frei von:

giftigen Schwermetallen, halogenierten Kohlenwasserstoffen (CKW, FCKW), polychlorierten Bi- und Terphenylen (PCB + PCT), Pentachlorphenol (PCP) und Formaldehyd.



Verarbeitung

Spritzen mit der Becherpistole

Düsengröße 1,8 – 2,0 mm, Spritzdruck 2,5 – 3,0 bar

Technische Daten

Viskosität:	25 Sek. im DIN 4 Becher
Härter:	HD-PUR / CRYL HÄRTER 600-0626
Mischungsverhältnis:	5:1 (Lack / Härter)
Topfzeit:	1 Arbeitstag (8 Std.)
Trocknung:	nach 30 – 40 min staubtrocken
Auftragsmenge:	140 g / m ² je Arbeitsgang

Bestellhinweis

Bestellnr.:

682-0002-10LK	10 l Gebinde
682-0002-5LK	5 l Gebinde
682-0002-1LK	1 l Gebinde

Lagerung:

Im verschlossenen Originalgebinde ca. 12 Monate lagerfähig. Frostfrei und bei Raumtemperatur (max. 30 °C) lagern.