

HD-NANO-PUR SOFTLACK 686-0001

Produktbeschreibung

HD-NANO-PUR SOFTLACK ist ein Polyurethanlacksystem auf der Basis funktioneller Acrylatharze. Die Lackfilme sind vergilbungsfrei und zeigen einen gummiartigen, weichen Griff. Die Lackierung erhält eine stumpfmatte Oberfläche mit einem einzigartigen Touch

Anwendungsbeispiel

grundierfolienbeschichtetes MDF farbig lackiert

- 1. Füllern**
1 – 2 Spritzaufträge mit
HD-PUR PIGMENTFÜLLER 645-9901
MV 10:1 mit HD-PUR / CRYL HÄRTER 600-0626
Trocknen mind. 2 Std bei Raumtemperatur
Zwischenschliff Korn 280, Endschliff 320/400
- 2. Grundieren**
1 Spritzauftrag mit HD-PUR COLOR 612-6019 nach
RAL, NCS, Sikkens
MV 10:1 mit HD-PUR / CRYL HÄRTER 600-0626
- 3. Lackieren**
1 Spritzauftrag mit
HD-NANO-PUR SOFTLACK 686-0001
MV 5:1 mit HD-PUR / CRYL HÄRTER 600-0626
Trocknung bis zum Verpacken über Nacht bei
Raumtemperatur.

Hinweise

Alle angegebenen Trockenzeiten beziehen sich auf eine Raumtemperatur von 20°C, bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65 %.

Für ausreichende Be- und Entlüftung ist zu sorgen.

PUR Lacke müssen nach dem Schleifen und Entstauben sofort überlackiert werden.

Vor Gebrauch gut aufrühren.

Stets Probelackierung durchführen.

Nicht für stark beanspruchte Oberflächen geeignet.

Prüfnormen

GISCODE:
Rezeptur frei von:
giftigen Schwermetallen, halogenierten
Kohlenwasserstoffen (CKW, FCKW),
polychlorierten Bi- und Terphenylen
(PCB + PCT), Pentachlorphenol (PCP)
und Formaldehyd.



Verarbeitung

Spritzen mit der Becherpistole

Düsengröße 1,8 – 2,0 mm, Spritzdruck 2,5 – 3,0 bar

Tipp: Kann auch auf furnierten Hölzern mit vorherigem Auftrag mit HD-PUR FÜLLGRUND 650-0001 verwendet werden.

Technische Daten

Viskosität:	26 Sek. im DIN 4 Becher
Härter	HD-PUR / CRYL HÄRTER 600-0626
Mischungsverhältnis	5:1 (Lack / Härter)
Topfzeit	2 Stunden
Trocknung	nach 4 Stunden staubtrocken nicht mehr schleifbar
Auftragsmenge	120 g / m ² pro Auftrag

Bestellhinweis

Bestellnr.:

686-0001-30LH	25 kg Gebinde
686-0001-10LK	10 kg Gebinde
686-0001-5LK	5 kg Gebinde

Lagerung:

Im verschlossenen Originalgebinde ca. 6 Monate lagerfähig. Frostfrei und bei Raumtemperatur (max. 30 °C) lagern.