

HD-AQUA LUX SPRITZFÜLLER Weiss 7050-9916

BESCHREIBUNG


Produktbeschreibung

HD-AQUA LUX SPRITZFÜLLER ist ein wasserverdünnbarer, Spritzfüller, der als Grundierung verwendet wird. HD-AQUA LUX SPRITZFÜLLER besitzt eine hohe Reaktivität und gute Haftung. Nach der Aushärtung können grundierte Teile sofort geschliffen und lackiert werden. Eine sofortige Stapelfähigkeit ist gegeben. Ein Hochquellen der Fasern bei der Überbeschichtung wird auch bei MDF weitestgehend verhindert.

Anwendungsgebiete



- Treppen
- Möbel
- Oberflächen im Innenbereich
- Türen



Zertifikate, Normen & Produkteigenschaften



GISCODE

W2

Farben

Weiß

Produktgruppe

Wasser-UV

Technische Daten

Viskosität: ~30 Sek. im DIN 6 Becher
Topfzeit: -

VERARBEITUNG



Airless: Düsengrößen 16er / Winkel 6, 90 - 110 bar



Airmix: Düsengrößen 14er / Winkel 7, 60 - 80 bar

Auftragsmenge 120 – 150 g/m² je Auftrag

Mischungsverhältnis -

TROCKNUNG



5 min Umluft 35°C
7 min Düsentrockner 50°C
2 x Hg / Ga Strahler 80 W / cm V=4m / min

UNTERGRUND

Untergrundart Nadelholz, Laubholz, Furnier, MDF, HDF
Hinweis: Bei Exotenhölzern empfehlen wir grundsätzlich dies vorab zu prüfen.

Vorbereitung Trockenes Holz, frei von Fett, Silikonen und Ölen.
Frei von Schleifstaub und sonstigen Verschmutzungen.

Grundschliff Körnung 120 – 220 anschleifen und abstauben

ANWENDUNGSBEISPIEL

Grundieren	1 x 140 g / m ² mit HD-AQUA LUX SPRITZFÜLLER 7050-9916 5 min Umluft 35°C 7 min Düsentrockner 50°C 2 x Hg / Ga Strahler 80 W / cm V=4m / min
Zwischenschliff	Mit Körnung 280 – 320 anschleifen und abstauben
Decklack	1 x 130 g / m ² mit HD-AQUA LUX SPRITZLACK COLOR 7032-xxxx 6 min Umluft 35°C 7 min Düsentrockner 50°C 1 x Hg 1x Ga Strahler 80 W / cm V=6m / min
Tipp	-

BESTELLHINWEISE

Gebindegrößen	1000 kg (IBC) 25 kg
Mindestabnahme	350 kg
Glanzgrad	-
Haltbarkeit / Lagerung	Im verschlossenen Originalgebinde ca. 6 Monate lagerfähig. Frostfrei und bei Raumtemperatur (max. 30 °C) lagern.

Zusatzprodukte	Bezeichnung	Artikelnummer
	HD-AQUA TOP VERDÜNNUNG	9700-0001
Reinigung von Arbeitsgeräten	Wasser (sofort nach gebrauch)	-
	HD-AQUA TOP VERDÜNNUNG (bei angetrockneten Lackresten)	9700-0001

WEITERE HINWEISE

Hinweis

Alle angegebenen Trockenzeiten beziehen sich auf eine Raumtemperatur von 20 °C, bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65 %.

Bei der Verarbeitung ist darauf zu achten, dass das im Lack enthaltene Wasser vor der Aushärtung durch UV-Licht vollständig abgetrocknet ist.

Für ausreichende Be- und Entlüftung ist zu sorgen.

Wasserlacke dürfen nicht mit Lösemittel in Berührung kommen!

Vor Gebrauch gut aufrühren.

Stets Probelackierung durchführen.

Sicherheitstechnische Angaben

Nähere Angaben zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt