

Dynatop UV Täferlasur BSD 7100-0011

BESCHREIBUNG

Produktbeschreibung

Dynatop UV Täferlasur BSD 7100-0011 ist ein farbloser, naturmatter Ein-Komponenten Grund- u. Überzugslack auf Wasserbasis mit Lichtschutz für den Innenbereich.

Anwendungsgebiete



- Möbel
- Oberflächen im Innenbereich

Zertifikate, Normen & Produkteigenschaften



DIN 68861-1 (Möbeloberflächen - Verhalten bei Chem. Beanspruchung)
Decopaint (erfüllt die Richtlinie 2004/42/EG)

GISCODE

W2

Farben

farblos

Produktgruppe

1K Wasserlack

Technische Daten

Viskosität:

~100 Sek. im DIN 4 Becher

Topfzeit:

-

Alle Angaben entsprechen dem aktuellen technischen Stand. Eine Gewähr und Rechtsverbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.

Heidelberg Coatings Dr. Rentzsch GmbH • Kurpfalzring 100a • 69123 Heidelberg • GERMANY • Tel.: +49(0)6221/7485-0

VERARBEITUNG



Airless: Düsendröcker 11er / 13er, 90 -110 bar

Auftragsmenge 80 - 100 g/m² je Auftrag

Mischungsverhältnis -

TROCKNUNG



nach 30 - 40 min staubtrocken
1,5 – 2 Std. Hochtrocker bei 30°-40°C
bis zum Verpacken über Nacht trocknen bei Raumtemperatur

UNTERGRUND

Untergrundart Nadelholz
Hinweis: Bei Exotenhölzern empfehlen wir grundsätzlich dies vorab zu prüfen.

Vorbereitung Trockenes Holz, frei von Fett, Silikonen und Ölen.
Frei von Schleifstaub und sonstigen Verschmutzungen.

Grundschliff Körnung 120 – 220 anschleifen und abstauben

ANWENDUNGSBEISPIEL

Grundieren	1 x spritzen mit Dynatop UV Täferlasur BSD 7100-0011 Trocknen mind. 1,5 Std. Hochtrockner bei 30-40°C
Zwischenschliff	Mit Körnung 280 – 320 anschleifen und abstauben
Decklack	1 x spritzen mit Dynatop UV Täferlasur BSD 7100-0011 Trocknen mind. 1,5 Std. Hochtrockner bei 30-40°C bis zum Verpacken über Nacht trocknen bei Raumtemperatur
Tipp	-

BESTELLHINWEISE

Gebindegrößen	1000 kg (IBC) 25 kg
Mindestabnahme	350 kg
Glanzgrad	7100-0011 Naturmatt
Haltbarkeit / Lagerung	Im verschlossenen Originalgebinde ca. 6 Monate lagerfähig. Frostfrei und bei Raumtemperatur (max. 30 °C) lagern.
Verdünnen	Leitungswasser
Reinigung von Arbeitsgeräten	Wasser (sofort nach gebrauch) - HD-AQUA VERDÜNNUNG 9700-0005 (bei angetrockneten Lackreste)

Alle Angaben entsprechen dem aktuellen technischen Stand. Eine Gewähr und Rechtsverbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.

Heidelberg Coatings Dr. Rentzsch GmbH • Kurpfalzring 100a • 69123 Heidelberg • GERMANY • Tel.: +49(0)6221/7485-0

WEITERE HINWEISE

Hinweis

Alle angegebenen Trockenzeiten beziehen sich auf eine Raumtemperatur von 20 °C, bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65 %.

Für ausreichende Be- und Entlüftung ist zu sorgen.

Wasserlacke dürfen nicht mit Lösemittel in Berührung kommen!

Vor Gebrauch gut aufrühren.

Stets Probelackierung durchführen.

Sicherheitstechnische Angaben

Nähere Angaben zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt