

HD-AQUA TOP SPRITZFÜLLER 7150-9917

BESCHREIBUNG

Produktbeschreibung

HD-AQUA TOP SPRITZFÜLLER ist ein wasserverdünnbarer, selbstvernetzender 1K Füller auf der Basis von Polyurethan und Acrylatdispersionen. Er ist eine umweltfreundliche, nahezu geruchlose, wasserverdünnbare Grundierung zum Lackieren von normal beanspruchten Holzoberflächen im Innenausbau und in der Möbelfertigung.

Anwendungsgebiete



- Möbel
- Oberflächen im Innenbereich
- Treppen



Zertifikate, Normen & Produkteigenschaften



GISCODE

W2

Farben

Weiß

Produktgruppe

1K Wasserlack

Technische Daten

Viskosität: ~60 Sek. im DIN 6 Becher
Topfzeit: -

Alle Angaben entsprechen dem aktuellen technischen Stand. Eine Gewähr und Rechtsverbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.

Heidelberg Coatings Dr. Rentzsch GmbH • Kurpfalzring 100a • 69123 Heidelberg • GERMANY • Tel.: +49(0)6221/7485-0

VERARBEITUNG



Airless: Düsengrößen 14er / 15er, 90 - 110 bar



Airmix: Düsengrößen 15er, 60 - 80 bar



Becherpistole: Düsengröße 2,5 – 3,0 mm, 2,5 – 3,0 bar

Auftragsmenge 150 - 250 g/m² je Auftrag

Mischungsverhältnis -

TROCKNUNG



nach 60 min staubtrocken
nach 2 – 3 Std. schleiffähig
bis zum Verpacken über Nacht trocknen bei Raumtemperatur

UNTERGRUND

Untergrundart Nadelholz, Laubholz, Furnier, MDF, HDF
Hinweis: Bei Exotenhölzern empfehlen wir grundsätzlich dies vorab zu prüfen.

Vorbereitung Trockenes Holz, frei von Fett, Silikonen und Ölen.
Frei von Schleifstaub und sonstigen Verschmutzungen.

Grundschliff Körnung 120 – 220 anschleifen und abstauben

Alle Angaben entsprechen dem aktuellen technischen Stand. Eine Gewähr und Rechtsverbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.

Heidelberg Coatings Dr. Rentzsch GmbH • Kurpfalzring 100a • 69123 Heidelberg • GERMANY • Tel.: +49(0)6221/7485-0

ANWENDUNGSBEISPIEL

Grundieren	1- 2 x 150 g / m ² mit HD-AQUA TOP SPRITZFÜLLER 7150-9917 Trocknen mind. 2 Std. bei Raumtemperatur
Zwischenschliff	Mit Körnung 280 – 320 anschleifen und abstauben
Decklack	1 x 120 g / m ² mit HD-AQUA TOP COLOR 7153-xxxx Trocknen mind. 2 Std. bei Raumtemperatur
Decklack	1 x 120 g / m ² mit HD-AQUA PUR Farblos 7202-0008 Trocknung bis zum Verpacken über Nacht bei Raumtemperatur
Tipp	-

BESTELLHINWEISE

Gebindegrößen	25 kg
Mindestabnahme	-
Glanzgrad	-
Haltbarkeit / Lagerung	Im verschlossenen Originalgebinde ca. 6 Monate lagerfähig. Frostfrei und bei Raumtemperatur (max. 30 °C) lagern.

Zusatzprodukte	Bezeichnung	Artikelnummer
	HD-AQUA TOP VERDÜNNUNG	9700-0005
	HD-ADD AQUA VERNETZER	9900-0791
Reinigung von Arbeitsgeräten	Wasser (sofort nach gebrauch) -	
	HD-AQUA TOP VERDÜNNUNG (bei angetrockneten Lackreste)	9700-0005

Alle Angaben entsprechen dem aktuellen technischen Stand. Eine Gewähr und Rechtsverbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.

Heidelberg Coatings Dr. Rentzsch GmbH • Kurpfalzring 100a • 69123 Heidelberg • GERMANY • Tel.: +49(0)6221/7485-0

WEITERE HINWEISE

Hinweis

Alle angegebenen Trockenzeiten beziehen sich auf eine Raumtemperatur von 20 °C, bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65 %.

Für ausreichende Be- und Entlüftung ist zu sorgen.

Wasserlacke dürfen nicht mit Lösemittel in Berührung kommen!

Vor Gebrauch gut aufrühren.

Stets Probelackierung durchführen.

Sicherheitstechnische Angaben

Nähere Angaben zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehöriger Sicherheitsdatenblatt