

HD-AQUA TOP SPRITZFÜLLER 750-9917

BESCHREIBUNG

Produktbeschreibung

HD-AQUA TOP SPRITZFÜLLER ist ein wasserverdünnbarer, selbstvernetzender 1K Füller auf der Basis von Polyurethan und Acrylatdispersionen. Er ist eine umweltfreundliche, nahezu geruchlose, wasserverdünnbare Grundierung zum Lackieren von normal beanspruchten Holzoberflächen im Innenausbau und in der Möbelfertigung.

Anwendungsgebiete



- Möbel
- Oberflächen im Innenbereich
- Treppen



Zertifikate, Normen & Produkteigenschaften



GISCODE

W2

Farben

Weiß

Produktgruppe

1K Wasserlack

Technische Daten

Viskosität: ~60 Sek. im DIN 6 Becher
Topfzeit: -

VERARBEITUNG



Airless: Düsengrößen 14er / 15er, 90 - 110 bar



Airmix: Düsengrößen 15er, 60 - 80 bar



Becherpistole: Düsengröße 2,5 – 3,0 mm, 2,5 – 3,0 bar

Auftragsmenge 150 - 250 g/m² je Auftrag

Mischungsverhältnis -

TROCKNUNG



nach 60 min staubtrocken
nach 2 – 3 Std. schleiffähig
bis zum Verpacken über Nacht trocknen bei Raumtemperatur

UNTERGRUND

Untergrundart Nadelholz, Laubholz, Furnier, MDF, HDF
Hinweis: Bei Exotenhölzern empfehlen wir grundsätzlich dies vorab zu prüfen.

Vorbereitung Trockenes Holz, frei von Fett, Silikonen und Ölen.
Frei von Schleifstaub und sonstigen Verschmutzungen.

Grundschliff Körnung 120 – 220 anschleifen und abstauben

ANWENDUNGSBEISPIEL

Grundieren 1 - 2 x 150 g / m² mit HD-AQUA TOP SPRITZFÜLLER 750-9917
Trocknen mind. 2 Std. bei Raumtemperatur

Zwischenschliff Mit Körnung 280 – 320 anschleifen und abstauben

Decklack 1 x 120 g / m² mit HD-AQUA TOP COLOR 753-xxxx
Trocknen mind. 2 Std. bei Raumtemperatur

Decklack 1 x 120 g / m² mit HD-AQUA PUR Farblos 7202-0008
Trocknung bis zum Verpacken über Nacht bei Raumtemperatur

Tipp -

BESTELLHINWEISE

Gebindegrößen 25 kg

Mindestabnahme -

Glanzgrad -

Haltbarkeit / Lagerung Im verschlossenen Originalgebinde ca. 6 Monate lagerfähig.
Frostfrei und bei Raumtemperatur (max. 30 °C) lagern.

Zusatzprodukte	Bezeichnung	Artikelnummer
	HD-AQUA TOP VERDÜNNUNG	970-0005
	HD-ADD AQUA VERNETZER	990-0791

Reinigung von Arbeitsgeräten	Wasser (sofort nach gebrauch)	-
	HD-AQUA TOP VERDÜNNUNG (bei angetrockneten Lackresten)	970-0005

WEITERE HINWEISE

Hinweis

Alle angegebenen Trockenzeiten beziehen sich auf eine Raumtemperatur von 20 °C, bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65 %.

Für ausreichende Be- und Entlüftung ist zu sorgen.

Wasserlacke dürfen nicht mit Lösemittel in Berührung kommen!

Vor Gebrauch gut aufrühren.

Stets Probelackierung durchführen.

Sicherheitstechnische Angaben

Nähere Angaben zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt