

HD-AQUA PUR NATURMATT Farblos 761-0100

BESCHREIBUNG

Produktbeschreibung

HD-AQUA PUR NATURMATT ist ein wasserverdünnbarer, Zweikomponenten-Schichtlack auf der Basis von Polyurethan und Acrylatdispersionen. Der natürliche Charakter des Holzes bleibt erhalten, sehr schöne Porenzeichnung. Vornehmer Matteffekt mit gedämpfter Anfeuerung.

Anwendungsgebiete



- Möbel
- Oberflächen im Innenbereich

Zertifikate, Normen & Produkteigenschaften



DIN EN 71-3 (Sicherheit von Spielzeug - Migration bestimmter Elemente)
DIN EN 71-11 (Sicherheit von Spielzeug - Orga./Chem. Verbindungen)
DIN 68861-1 (Möbeloberflächen - Verhalten bei Chem. Beanspruchung)
DIN 68861-2 (Möbeloberflächen - Verhalten bei Abriebbeanspruchung)
DIN 68861-4 (Möbeloberflächen - Verhalten bei Kratzbeanspruchung)
PAK-Werte (PAK Prüfung nach AfPS GS 2014:01)
Decopaint (erfüllt die Richtlinie 2004/42/EG)

GISCODE

W2

Farben

Farblos

Produktgruppe

2K Wasserlack

Technische Daten

Viskosität: ~120 Sek. im DIN 4 Becher
Topfzeit: -

VERARBEITUNG



Airless: Düsengrößen 11er / 13er, 90 - 110 bar



Airmix: Düsengrößen 13er, 60 - 80 bar



Becherpistole: Düsengröße 1,8 – 2,0 mm, 2,5 – 3,0 bar

Auftragsmenge 80 - 100 g/m² je Auftrag

Mischungsverhältnis 10:1 mit HD-AQUA PUR HÄRTER 760-0010

TROCKNUNG



nach 30 - 40 min staubtrocken
nach 4 Std. glätten
bis zum Verpacken über Nacht trocknen bei Raumtemperatur

UNTERGRUND

Untergrundart Nadelholz, Laubholz, Furnier, MDF, HDF
Hinweis: Bei Exotenhölzern empfehlen wir grundsätzlich dies vorab zu prüfen.

Vorbereitung Trockenes Holz, frei von Fett, Silikonen und Ölen.
Frei von Schleifstaub und sonstigen Verschmutzungen.

Grundschliff Körnung 120 – 220 anschleifen und abstauben

ANWENDUNGSBEISPIEL

Grundieren 1 x 100 g / m² mit HD-AQUA PUR NATURMATT Farblos 761-0100
+MV 10:1 mit HD-AQUA PUR HÄRTER 760-0010
Trocknen mind. 4 Std. bei Raumtemperatur

Zwischenschliff Mit Körnung 280 – 320 glätten und abstauben

Decklack 1 x 100 g / m² mit HD-AQUA PUR NATURMATT Farblos 761-0100
+MV 10:1 mit HD-AQUA PUR HÄRTER 760-0010
bis zum Verpacken über Nacht trocknen bei Raumtemperatur

Tipps -

BESTELLHINWEISE

Gebindegrößen 120 kg
25 kg
5 kg

Mindestabnahme -

Glanzgrad 761-0100 -> Naturmatt

Haltbarkeit / Lagerung Im verschlossenen Originalgebinde ca. 6 Monate lagerfähig.
Frostfrei und bei Raumtemperatur (max. 30 °C) lagern.

Zusatzprodukte	Bezeichnung	Artikelnummer
	HD-AQUA VERDÜNNUNG	970-0005
	HD-ADD AQUA VERNETZER	990-0791
	HD-AQUA PUR HÄRTER	760-0010

Reinigung von Arbeitsgeräten	Wasser (sofort nach gebrauch)	-
	HD-AQUA VERDÜNNUNG (bei angetrockneten Lackresten)	970-0005

WEITERE HINWEISE

Hinweis

Alle angegebenen Trockenzeiten beziehen sich auf eine Raumtemperatur von 20 °C, bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65 %.

Für ausreichende Be- und Entlüftung ist zu sorgen.

Wasserlacke dürfen nicht mit Lösemittel in Berührung kommen!

Vor Gebrauch gut aufrühren.

Stets Probelackierung durchführen.

Sicherheitstechnische Angaben

Nähere Angaben zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt