

HD-AQUA PUR SPRITZFÜLLER Weiß 765-9902

BESCHREIBUNG

Produktbeschreibung HD-AQUA-PUR SPRITZFÜLLER ist ein wasserverdünnbarer, 2K Füller auf der Basis von Polyurethan und Acrylatdispersionen. Geringes Quellverhalten. Besonders gegen Durchbluten von Holzinhaltsstoffen.

Anwendungsgebiete



- Möbel
- Oberflächen im Innenbereich
- Türen
- Treppen

Zertifikate, Normen & Produkteigenschaften



Decopaint (erfüllt die Richtlinie 2004/42/EG)

GISCODE

W2

Farben

Weiß

Produktgruppe

2K Wasserlack-Füller

Technische Daten

Viskosität: ~30 Sek. im DIN 6 Becher (Thix)
Topfzeit: ~ 3 Std. (höhere Außentemperaturen können die Topfzeit reduzieren)

VERARBEITUNG



Airless: Düsengrößen 13er / 15er, 90 - 110 bar



Airmix: Düsengrößen 15er, 60 - 80 bar



Becherpistole: Düsengröße 2,5 – 3,0 mm, 2,5 – 3,0 bar

Auftragsmenge

150 - 250 g/m² je Auftrag

Mischungsverhältnis

10:1 mit HD-AQUA PUR HÄRTER 760-0010

TROCKNUNG



nach 1 Std staubtrocken

nach 3 Std. schleiffähig

bis zum Verpacken über Nacht trocknen bei Raumtemperatur

UNTERGRUND

Untergrundart

Nadelholz, Laubholz, Furnier, MDF, HDF

Hinweis: Bei Exotenhölzern empfehlen wir grundsätzlich dies vorab zu prüfen.

Vorbereitung

Trockenes Holz, frei von Fett, Silikonen und Ölen.

Frei von Schleifstaub und sonstigen Verschmutzungen.

Grundschliff

Körnung 120 – 220 anschleifen und abstauben

Alle Angaben entsprechen dem aktuellen technischen Stand. Eine Gewähr und Rechtsverbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.

Heidelberg Coatings Dr. Rentzsch GmbH • Kurpfalzring 100a • 69123 Heidelberg • GERMANY • Tel.: +49(0)6221/7485-0

ANWENDUNGSBEISPIEL

Grundieren	1 - 2 Spritzaufträge mit HD-AQUA-PUR SPRITZFÜLLER 765-9902 MV 10:1 mit HD-AQUA-PUR HÄRTER 760-0010 Trocknen mind. 3 Std. bei Raumtemperatur
Zwischenschliff	Mit Körnung 280 – 320 glätten und abstauben
Decklack	1 x 120 g / m ² mit HD-AQUA TOP PLUS COLOR 7153-xxxx Trocknen mind. 2 Std. bei Raumtemperatur.
Decklack	1 x 120 g / m ² mit HD-AQUA TOP PLUS COLOR 7153-xxxx Trocknen mind. 2 Std. bei Raumtemperatur.
Tipp	HD-AQUA PUR SPRITZFÜLLER Weiß kann unter Zugabe von 1 – 5 % HD-AQUA VERDÜNNUNG 970-0005 verdünnt werden.

BESTELLHINWEISE

Gebindegrößen	25 kg 5 kg
Mindestabnahme	-
Glanzgrad	
Haltbarkeit / Lagerung	Im verschlossenen Originalgebinde ca. 6 Monate lagerfähig. Frostfrei und bei Raumtemperatur (max. 30 °C) lagern.

Zusatzprodukte	Bezeichnung	Artikelnummer
	HD-AQUA VERDÜNNUNG	970-0005
	HD-ADD AQUA VERNETZER	990-0791

Reinigung von Arbeitsgeräten	Wasser (sofort nach gebrauch) -	
	HD-AQUA VERDÜNNUNG (bei angetrockneten Lackreste)	970-0005

Alle Angaben entsprechen dem aktuellen technischen Stand. Eine Gewähr und Rechtsverbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.

Heidelberg Coatings Dr. Rentzsch GmbH • Kurpfalzring 100a • 69123 Heidelberg • GERMANY • Tel.: +49(0)6221/7485-0

WEITERE HINWEISE

Hinweis

Alle angegebenen Trockenzeiten beziehen sich auf eine Raumtemperatur von 20 °C, bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65 %.

Für ausreichende Be- und Entlüftung ist zu sorgen.

Wasserlacke dürfen nicht mit Lösemittel in Berührung kommen!

Vor Gebrauch gut aufrühren.

Stets Probelaackierung durchführen.

Sicherheitstechnische Angaben

Nähere Angaben zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehöriger Sicherheitsdatenblatt