

HD-AQUA HOLZÖL Farblos Stammbasis 7810-0100

BESCHREIBUNG

Produktbeschreibung

HD-AQUA HOLZÖL Farblos Stammbasis ist eine niedrigviskose, dünn bis mittelschichtige, wasserbasierende Hartöl-Wachskombination auf Basis von natürlichen Ölen und Wachsen mit einer hohen Eindringtiefe. Das Öl ist für fast alle Holzarten geeignet. HD-AQUA HOLZÖL Farblos Stammbasis bildet einen strapazierfähigen, griffigen Schutzfilm. Bietet einen langanhaltenden Schutz vor Austrocknung, ist schnelltrocknend und mit einem speziellen Lichtschutz versehen.

Anwendungsgebiete



- Oberflächen im Innenbereich

Zertifikate, Normen & Produkteigenschaften



Decopaint (erfüllt die Richtlinie 2004/42/EG)

GISCODE

W2+

Farben

Je nach Farbton

Produktgruppe

1K Wasserlack / Öl

Technische Daten

Viskosität: ~10 Sek. im DIN 4 Becher
Topfzeit: -

VERARBEITUNG



Pinsel



Rolle



Tuch / Pad

Auftragsmenge ~30 g/m² je Auftrag

Mischungsverhältnis -

TROCKNUNG



-

UNTERGRUND

Untergrundart Nadelholz, Laubholz, Furnier, MDF, HDF
Hinweis: Bei Exotenhölzern empfehlen wir grundsätzlich dies vorab zu prüfen.

Vorbereitung Trockenes Holz, frei von Fett, Silikonen und Ölen.
Frei von Schleifstaub und sonstigen Verschmutzungen.

Grundschliff Körnung 120 – 220 anschleifen und abstauben

ANWENDUNGSBEISPIEL

1 x 30 g / m² mit HD-AQUA HOLZÖL Farblos Stammbasis
Trocknung über Nacht

Glätten Körnung 320-400

1 x 30 g / m² mit HD-AQUA HOLZÖL Farblos Stammbasis

Nach 10 Minuten überschüssiges Öl aufnehmen und Oberfläche trockenreiben

BESTELLHINWEISE

Gebindegrößen	120 kg
	25 kg
	5 kg
Mindestabnahme	-
Glanzgrad	-
Haltbarkeit / Lagerung	Im verschlossenen Originalgebinde ca. 6 Monate lagerfähig. Frostfrei und bei Raumtemperatur (max. 30 °C) lagern.

Zusatzprodukte	Bezeichnung	Artikelnummer
	-	-
	-	-
Reinigung von Arbeitsgeräten	Wasser (sofort nach gebrauch)	-

WEITERE HINWEISE

Hinweis Alle angegebenen Trockenzeiten beziehen sich auf eine Raumtemperatur von 20 °C, bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65 %.

Für ausreichende Be- und Entlüftung ist zu sorgen.

Wasserlacke dürfen nicht mit Lösemittel in Berührung kommen!

Vor Gebrauch gut aufrühren.

Stets Probelackierung durchführen.

Sicherheitstechnische
Angaben

Nähere Angaben zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang
sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt
