

HD-HYDRO NATURHOLZPRIMER 7850-0102

zum Walzen mit UV-Absorber

BESCHREIBUNG

Produktbeschreibung

HD-HYDRO NATURHOLZPRIMER zum Walzen mit UV-Absorber
Ist eine umweltfreundliche Grundierung für lackierte Holzoberflächen.
Die behandelte Oberfläche behält ihren natürlichen Holzfarbton.

Anwendungsgebiete



- Oberflächen im Innenbereich

Zertifikate, Normen & Produkteigenschaften



Decopaint (erfüllt die Richtlinie 2004/42/EG)

GISCODE

-

Farben

Farblos

Produktgruppe

1K Wasserlack

Technische Daten

Viskosität: ~100 Sek. im DIN 4 Becher
Topfzeit: -

VERARBEITUNG



Grundierwalze

Auftragsmenge ~30 g/m² je Auftrag

Mischungsverhältnis -

TROCKNUNG



50°C Düse 1 min
30 sek., IR Strahler oder Umluft

UNTERGRUND

Untergrundart Nadelholz, Laubholz, Furnier, MDF, HDF
Hinweis: Bei Exotenhölzern empfehlen wir grundsätzlich dies vorab zu prüfen.

Vorbereitung Trockenes Holz, frei von Fett, Silikonen und Ölen.
Frei von Schleifstaub und sonstigen Verschmutzungen.

Grundschliff Körnung 120 – 220 anschleifen und abstauben

ANWENDUNGSBEISPIEL

Grundierung -

Lackierung -

Zwischenschliff -

Decklack -

BESTELLHINWEISE

Gebindegrößen 25 kg

Mindestabnahme 350 kg

Glanzgrad -

Haltbarkeit / Lagerung Im verschlossenen Originalgebinde ca. 6 Monate lagerfähig.
Frostfrei und bei Raumtemperatur (max. 30 °C) lagern.

Zusatzprodukte	Bezeichnung	Artikelnummer
	-	-
	-	-

Reinigung von Arbeitsgeräten	Wasser (sofort nach gebrauch)	-
-------------------------------------	-------------------------------	---

WEITERE HINWEISE

Hinweis

Alle angegebenen Trockenzeiten beziehen sich auf eine Raumtemperatur von 20 °C, bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65 %.

Für ausreichende Be- und Entlüftung ist zu sorgen.

Wasserlacke dürfen nicht mit Lösemittel in Berührung kommen!

Vor Gebrauch gut aufrühren.

Stets Probelaackierung durchführen.

Sicherheitstechnische Angaben

Nähere Angaben zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt