

HD-LM KALKPASTE 810-9902


BESCHREIBUNG

Produktbeschreibung HD-LM KALKPASTE 810-9902 ist eine gebrauchsfertige, lösemittelhaltige Pigmentpaste zur kontrastfarbigen Porenbetonung. Für offenporige Hölzer wie Eiche oder Esche, sowohl für gebeizte Holz-Oberflächen als auch für offenporige Buntlackflächen.

Anwendungsgebiete



- Möbel
- Oberflächen im Innenbereich
- Treppen
- Türen



Zertifikate, Normen & Produkteigenschaften

-

GISCODE

-

Farben

weiß

Produktgruppe

Lösemittelbeize

Technische Daten

Viskosität: -
Topfzeit: -

VERARBEITUNG



Becherpistole: Düsengröße 1,3 – 1,5 mm, 2,5 – 3,0 bar

Auftragsmenge	Je nach Effekt
Mischungsverhältnis	-
Verdünnung	-

TROCKNUNG



nach 20 min staubtrocken
nach 2 Std. überlackierbar

UNTERGRUND

Untergrundart	Nadelholz, Laubholz, Furnier, MDF, HDF <i>Hinweis:</i> Bei Exotenhölzern empfehlen wir grundsätzlich dies vorab zu prüfen. Wenn nötig empfehlen wir diese mit unserem HD-PUR SPERRGRUND 611-0000 abzusperren.
Vorbereitung	Trockenes Holz, frei von Fett, Silikonen und Ölen. Frei von Schleifstaub und sonstigen Verschmutzungen.
Grundschliff	Körnung 120 – 220 anschleifen und abstauben

Alle Angaben entsprechen dem aktuellen technischen Stand. Eine Gewähr und Rechtsverbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.

Heidelberg Coatings Dr. Rentzsch GmbH • Kurpfalzring 100a • 69123 Heidelberg • GERMANY • Tel.: +49(0)6221/7485-0

ANWENDUNGSBEISPIEL

Grundieren	1 x mit HD-CRYL SCHICHTLACK 622-0003 +MV 10:1 mit HD-PUR / CRYL HÄRTER 600-0626 +15 % Verdünnen mit HD-PUR VERDÜNNUNG 960-0103 Trocknen mind. 14 Std. bei Raumtemperatur
Kalken	1 x mit HD-LM KALKPASTE 810-9902 lösemittelhaltig mit Pinsel oder Gazeballen in die Poren reiben, Überschuss abreiben Trocknung mind. 2 Std. bei Raumtemperatur
Zwischenschliff / Kalkeffekt	Je nach gewünschtem Effekt abreiben.
Decklack	1 x mit HD-CRYL SCHICHTLACK 622-0003 +MV 10:1 mit HD-PUR / CRYL HÄRTER 600-0626 +15 % Verdünnen mit HD-PUR VERDÜNNUNG 960-0103 bis zum Verpacken über Nacht trocknen bei Raumtemperatur
Hinweis	Die Kalkpaste muss sehr gut aufgerührt werden.

BESTELLHINWEISE

Gebindegrößen	10 kg 5 kg 1 kg
---------------	-----------------------

Mindestabnahme	-
----------------	---

Alle Angaben entsprechen dem aktuellen technischen Stand. Eine Gewähr und Rechtsverbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.

Heidelberg Coatings Dr. Rentzsch GmbH • Kurpfalzring 100a • 69123 Heidelberg • GERMANY • Tel.: +49(0)6221/7485-0

Glanzgrad	-
Haltbarkeit / Lagerung	Im verschlossenen Originalgebinde ca. 6 Monate lagerfähig. Frostfrei und bei Raumtemperatur (max. 30 °C) lagern.

Zusatzprodukte	Bezeichnung	Artikelnummer
Reinigung von Arbeitsgeräten	HD-REINIGUNGSVERDÜNNUNG	911-0000

WEITERE HINWEISE

Hinweis	Alle angegebenen Trockenzeiten beziehen sich auf eine Raumtemperatur von 20 °C, bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65 %. Für ausreichende Be- und Entlüftung ist zu sorgen. Vor Gebrauch gut aufrühren. Stets Probelackierung durchführen.
Sicherheitstechnische Angaben	Nähere Angaben zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehöriger Sicherheitsdatenblatt