

HD-LM KALKPASTE 8100-9902

BESCHREIBUNG


Produktbeschreibung

HD-LM KALKPASTE 8100-9902 ist eine gebrauchsfertige, lösemittelhaltige, dickflüssige Pigmentpaste zur kontrastfarbigen Porenbetonung. Für offenporige Hölzer wie Eiche oder Esche, sowohl für gebeizte Holz-Oberflächen als auch für offenporige Buntlackflächen.

Anwendungsgebiete



- Möbel
- Oberflächen im Innenbereich
- Treppen
- Türen



Zertifikate, Normen & Produkteigenschaften

-

GISCODE

-

Farben

weiß

Produktgruppe

Lösemittelbeize

Technische Daten

Viskosität: -

Topfzeit: -

VERARBEITUNG



Becherpistole: Düsendgröße 1,3 – 1,5 mm, 2,5 – 3,0 bar

Auftragsmenge Je nach Effekt

Mischungsverhältnis -

Verdünnung -

TROCKNUNG



nach 20 min staubtrocken
nach 2 Std. überlackierbar

UNTERGRUND

Untergrundart Nadelholz, Laubholz, Furnier, MDF, HDF
Hinweis: Bei Exotenhölzern empfehlen wir grundsätzlich dies vorab zu prüfen. Wenn nötig empfehlen wir diese mit unserem HD-PUR SPERRGRUND 6131-0000 abzusperren.

Vorbereitung Trockenes Holz, frei von Fett, Silikonen und Ölen.
Frei von Schleifstaub und sonstigen Verschmutzungen.

Grundschliff Körnung 120 – 220 anschleifen und abstauben

ANWENDUNGSBEISPIEL

Grundieren	1 x mit HD-CRYL SCHICHTLACK 6202-0003 +MV 10:1 mit HD-PUR / CRYL HÄRTER 6000-0626 +15 % Verdünnen mit HD-PUR VERDÜNNUNG 9600-0103 Trocknen mind. 14 Std. bei Raumtemperatur
Kalken	1 x mit HD-LM KALKPASTE 8100-9902 lösemittelhaltig mit Pinsel oder Gazeballen in die Poren reiben, Überschuss abreiben Trocknung mind. 2 Std. bei Raumtemperatur
Zwischenschliff / Kalkeffekt	Je nach gewünschtem Effekt abreiben.
Decklack	1 x mit HD-CRYL SCHICHTLACK 6202-0003 +MV 10:1 mit HD-PUR / CRYL HÄRTER 6000-0626 +15 % Verdünnen mit HD-PUR VERDÜNNUNG 9600-0103 bis zum Verpacken über Nacht trocknen bei Raumtemperatur
Hinweis	Die Kalkpaste muss sehr gut aufgerührt werden.

BESTELLHINWEISE

Gebindegrößen	10 kg 5 kg 1 kg
Mindestabnahme	-
Glanzgrad	-
Haltbarkeit / Lagerung	Im verschlossenen Originalgebinde ca. 6 Monate lagerfähig. Frostfrei und bei Raumtemperatur (max. 30 °C) lagern.

Zusatzprodukte	Bezeichnung	Artikelnummer
	-	-
Reinigung von Arbeitsgeräten	HD-REINIGUNGSVERDÜNNUNG	9111-0000

WEITERE HINWEISE

Hinweis

Alle angegebenen Trockenzeiten beziehen sich auf eine Raumtemperatur von 20 °C, bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65 %.

Für ausreichende Be- und Entlüftung ist zu sorgen.

Vor Gebrauch gut aufrühren.

Stets Probelackierung durchführen.

Sicherheitstechnische Angaben

Nähere Angaben zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt