

NATUR ÖL 8500-003

BESCHREIBUNG

Produktbeschreibung

NATUR ÖL ist eine Öl-Wachskombination auf Basis von pflanzlichen Ölen und Wachskomponenten. Es bildet einen atmungsaktiven und griffigen Schutzfilm, der tief ins Holz eindringt und die Holzmaserung gut anfeuert. Das farblose Öl ist für fast alle Holzarten geeignet und wird für Möbel mit geringer Beanspruchung z. B. Wohn- und Schlafzimmer eingesetzt.

Anwendungsgebiet



-Innenausbau

Zertifikate, Normen & Produkteigenschaften



DIN 68861-1 (Beständigkeit von Möbeloberflächen)
Entspricht der Decopaint- / VOC-Richtlinie

0%
VOC



GISCODE

Ö10

Farben

Farblos

Produktgruppe

Öl

Technische Daten

Viskosität: -

Alle Angaben entsprechen dem aktuellen technischen Stand. Eine Gewähr und Rechtsverbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.

Heidelberg Coatings Dr. Rentzsch GmbH • Kurpfalzring 100a • 69123 Heidelberg • GERMANY • Tel.: +49(0)6221/7485-0

Topfzeit: -

VERARBEITUNG



Pinzel



Padden

Auftragsmenge ~10 g/m² je Auftrag

Mischungsverhältnis -

Verdünnung -

TROCKNUNG



Trocknung über Nacht bei Raumtemperatur

UNTERGRUND

Untergrundart Nadelholz, Laubholz, Furnier,

Vorbereitung Trockenes Holz, frei von Fett, Silikonen und Ölen.
Frei von Schleifstaub und sonstigen Verschmutzungen.

Grundschliff Körnung 120 – 220 anschleifen und abstauben

ANWENDUNGSBEISPIEL

Alle Angaben entsprechen dem aktuellen technischen Stand. Eine Gewähr und Rechtsverbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.

Heidelberg Coatings Dr. Rentzsch GmbH • Kurpfalzring 100a • 69123 Heidelberg • GERMANY • Tel.: +49(0)6221/7485-0

Ölen

Die Holzflächen werden je nach Anwendung mit 1-2 x 850-0003 NATUR ÖL geölt.
Abhängig von der Holzart und dem gewünschten Effekt, vorab das Holz mit Schleifpapier der Körnungen 240 bis 320 bearbeitet. Das Öl wird entweder durch Wischen, sehr dünnes Aufwalzen oder tauchen aufgetragen. Die empfohlene Menge beträgt etwa 10 g/m² pro Auftrag, wobei 1 bis 2 Aufträge je nach Saugfähigkeit des Holzes erfolgen.
Der Nassfilm wird gleichmäßig mit einem Gazeballen oder einer Vertreiberbürste verteilt bzw. entfernt. Durch eine Zwischentrocknungszeit von etwa 30 Minuten bildet sich der Schutzfilm gleichmäßiger aus. Bei Bedarf für besonders griffige Oberflächen kann nach einer Übernacht-Trocknung und einem Zwischenschliff ein zweiter Auftrag erfolgen.

Tipp

NATUR ÖL kann auch mit geeignetem Schleifmittel Korn 400 nass eingeschliffen werden.

Hinweis

Bei grobporigen Hölzern die Grundierung nach dem Spritzen mit einem Pad einmassieren.

BESTELLHINWEISE

Gebindegrößen	20 l 2,5 l 1 l
Mindestabnahme	-
Glanzgrad	850-0003 -> glänzend
Haltbarkeit / Lagerung	Im verschlossenen Originalgebinde ca. 12 Monate lagerfähig. Frostfrei und bei Raumtemperatur (max. 30 °C) lagern.

Zusatzprodukte	Bezeichnung	Artikelnummer
	-	-
Reinigung von Arbeitsgeräten	SPEZIALVERDÜNNUNG	980-0300

WEITERE HINWEISE

Hinweis	Vor Gebrauch gut aufrühren. Stets Probelackierung durchführen. Die Gebinde müssen stets nach Gebrauch gut verschlossen und vor Luftzutritt geschützt werden.
---------	---

Sicherheitstechnische Angaben	Nähere Angaben zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt
----------------------------------	---