

NATUR ÖLSIEGEL Farblös 8702-0308

BESCHREIBUNG


Produktbeschreibung

NATUR ÖLSIEGEL ist ein lösemittelhaltiger Versiegelungslack auf Basis von urethanisierten Ölen, bzw. Alkydharzen die physikalisch und chemisch trocknen, dadurch wird ein schichtbildender Lack gebildet, der als Grundierung und als Decklack verwendet werden kann. Dieser kann als Versiegelungslack im Innen- und Außenbereich für Treppen, Parkett und Möbel verwendet werden. NATUR ÖLSIEGEL ist für fast alle Holzarten verwendbar. (siehe Hinweis)

Anwendungsgebiete



- Innenausbau
- Außenbereich (witterungsgeschützt)
- Treppen
- Türen
- Möbel



Zertifikate, Normen & Produkteigenschaften



- DIN EN 71-3 (Sicherheit von Spielzeug - Migration bestimmter Elemente)
- DIN 68861-1 (Beständigkeit von Möbeloberflächen)

GISCODE

-

Farben

farblos

Produktgruppe

Öl

Technische Daten

Viskosität:

~120 Sek. im DIN 4 Becher / 20 °C

Topfzeit:

-

VERARBEITUNG



Rollen



Streichen



Becherpistole: Düsendgröße 1,8 – 2,0 mm, 2,5 – 3,0 bar

Auftragsmenge

40 - 60 g/m² je Auftrag

Mischungsverhältnis

-

Verdünnung
alternativ

10 % NATUR VERDÜNNUNG 9800-0003

10 % NATUR VERDÜNNUNG 9800-0011 *verzögernd*

TROCKNUNG

Alle Angaben entsprechen dem aktuellen technischen Stand. Eine Gewähr und Rechtsverbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.

Heidelberg Coatings Dr. Rentzsch GmbH • Kurpfalzring 100a • 69123 Heidelberg • GERMANY • Tel.: +49(0)6221/7485-0



1 Auftrag: Min. 8 Std. bei Raumtemperatur
2 Auftrag: trocken nach 48 Std.

Achtung, bei ungenügender Trocknung kann es zu Hochzieherscheinungen Verklebungen kommen.

UNTERGRUND

Untergrundart	Nadelholz, Laubholz, Furnier. <i>Hinweis:</i> Bei Exotenhölzern empfehlen wir grundsätzlich dies vorab zu prüfen.
Vorbereitung	Trockenes Holz, frei von Fett, Silikonen und Ölen. Frei von Schleifstaub und sonstigen Verschmutzungen.
Grundschliff	Körnung 120 – 220 anschleifen und abstauben

ANWENDUNGSBEISPIEL

Grundieren	1 x 40 g / m ² rollen mit NATUR ÖLSIEGEL 8702-0308 Trocknen mind. 8 Std. bei Raumtemperatur
Glättschliff	Mit Körnung 320 – 400 anschleifen und abstauben
Decklack	1 x 40 g / m ² rollen mit NATUR ÖLSIEGEL 8702-0308 Trocknen mind. 48 Std. bei Raumtemperatur

BESTELLHINWEISE

Gebindegrößen	30 l
Mindestabnahme	840 l
Glanzgrad	8702-0308 -> Matt

Alle Angaben entsprechen dem aktuellen technischen Stand. Eine Gewähr und Rechtsverbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.

Heidelberg Coatings Dr. Rentzsch GmbH • Kurpfalzring 100a • 69123 Heidelberg • GERMANY • Tel.: +49(0)6221/7485-0

Haltbarkeit / Lagerung Im verschlossenen Originalgebinde ca. 6 Monate lagerfähig.
Frostfrei und bei Raumtemperatur (max. 30 °C) lagern.

Zusatzprodukte	Bezeichnung	Artikelnummer
	NATUR VERDÜNNUNG	9800-0003
	NATUR VERDÜNNUNG	9800-0011
Reinigung von Arbeitsgeräten	SPEZIALVERDÜNNUNG	9800-0300

WEITERE HINWEISE

Hinweis

Mit NATUR ÖLSIEGEL verunreinigte Textilien, Spritz- / Lackrückstände können zur Selbstentzündung neigen, daher mit Wasser tränken, unter Wasser sammeln oder im Freien zum Trocknen aufhängen und entsorgen. Das Produkt darf nicht in Spritzkabinen oder Walzmaschinen die mit nitrocellulosehaltigen Lack verunreinigt sind verarbeitet werden. Darunter zählen auch z.B. HD-CELL Produkte. Die Spritzkabinen müssen nach Verwendung von oxidativ trocknenden Ölen grundsätzlich mit Wasser ausgespritzt werden um.

Vor Gebrauch gut aufrühren.

Stets Probelackierung durchführen.

Die Gebinde müssen stets nach Gebrauch gut verschlossen und vor Luftzutritt geschützt werden.

Sicherheitstechnische Angaben

Nähere Angaben zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt