

HD-ÖLSIEGEL Farblos 8708-0002

BESCHREIBUNG

Produktbeschreibung

HD-ÖLSIEGEL ist ein lösemittelhaltiger Versiegelungslack auf Basis von urethanisierten Ölen, bzw. Alkydharzen, die physikalisch und chemisch trocknen und ein schichtbildender Lack, der als Grundierung und als Decklack verwendet werden kann. HD-ÖLSIEGEL kann als Versiegelungslack im Innen- und Außenbereich für Treppen, Parkett und Möbel verwendet werden. HD-ÖLSIEGEL ist für fast alle Holzarten verwendbar. (siehe Hinweise)

Anwendungsgebiete



- Innenausbau
- Außenbereich (witterungsgeschützt)
- Möbel



Zertifikate, Normen & Produkteigenschaften



- DIN EN 71-3 (Sicherheit von Spielzeug - Migration bestimmter Elemente)
- DIN 68861-1 (Beständigkeit von Möbeloberflächen)

GISCODE

-

Farben

farblos

Produktgruppe

Öl

Alle Angaben entsprechen dem aktuellen technischen Stand. Eine Gewähr und Rechtsverbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.

Heidelberg Coatings Dr. Rentzsch GmbH • Kurpfalzring 100a • 69123 Heidelberg • GERMANY • Tel.: +49(0)6221/7485-0

Technische Daten	Viskosität:	~160 Sek. im DIN 4 Becher / 20 °C
	Topfzeit:	-

VERARBEITUNG



Rollen



Streichen



Becherpistole: Düsengröße 2,0 – 2,5 mm, 2,5 – 3,0 bar

-

Gießen, tauchen

Auftragsmenge 40 - 60 g/m² je Auftrag

Mischungsverhältnis -

Verdünnung 10 % NATUR VERDÜNNUNG 9800-0003
alternativ 10 % NATUR VERDÜNNUNG 9800-0011 *verzögernd*

TROCKNUNG



1 Auftrag: Min. 8 Std. bei Raumtemperatur
2 Auftrag: trocken nach 48 Std.

Achtung, bei ungenügender Trocknung kann es zu
Hochzieherscheinungen Verklebungen kommen.

UNTERGRUND

Alle Angaben entsprechen dem aktuellen technischen Stand. Eine Gewähr und Rechtsverbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.

Heidelberg Coatings Dr. Rentzsch GmbH • Kurpfalzring 100a • 69123 Heidelberg • GERMANY • Tel.: +49(0)6221/7485-0

Untergrundart	Nadelholz, Laubholz, Furnier. <i>Hinweis:</i> Bei Exotenhölzern empfehlen wir grundsätzlich dies vorab zu prüfen.
Vorbereitung	Trockenes Holz, frei von Fett, Silikonen und Ölen. Frei von Schleifstaub und sonstigen Verschmutzungen.
Grundschliff	Körnung 120 – 220 anschleifen und abstauben

ANWENDUNGSBEISPIEL

Grundieren	1 x 60 g / m ² rollen mit HD-ÖLSIEGEL 8708-0002 Trocknen mind. 8 Std. bei Raumtemperatur
Glättschliff	Mit Körnung 320 – 400 anschleifen und abstauben
Decklack	1 x 60 g / m ² rollen mit HD-ÖLSIEGEL 8708-0002 Trocknen mind. 48 Std. bei Raumtemperatur
Hinweis	Bei ungenügender Trocknung kann es zu Hochzieherscheinungen und Verklebungen kommen.

BESTELLHINWEISE

Gebindegrößen	30 l
Mindestabnahme	-
Glanzgrad	8708-0002 -> Glänzend
Haltbarkeit / Lagerung	Im verschlossenen Originalgebinde ca. 6 Monate lagerfähig. Frostfrei und bei Raumtemperatur (max. 30 °C) lagern.

Zusatzprodukte	Bezeichnung NATUR VERDÜNNUNG	Artikelnummer 9800-0003
----------------	---------------------------------	----------------------------

Alle Angaben entsprechen dem aktuellen technischen Stand. Eine Gewähr und Rechtsverbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.

Heidelberg Coatings Dr. Rentzsch GmbH • Kurpfalzring 100a • 69123 Heidelberg • GERMANY • Tel.: +49(0)6221/7485-0

	NATUR VERDÜNNUNG	9800-001 1
Reinigung von Arbeitsgeräten	SPEZIALVERDÜNNUNG	9800-0300

WEITERE HINWEISE

Hinweis

Mit NATUR ÖLSIEGEL verunreinigte Textilien, Spritz- / Lackrückstände können zur Selbstentzündung neigen, daher mit Wasser tränken, unter Wasser sammeln oder im Freien zum Trocknen aufhängen und entsorgen. Das Produkt darf nicht in Spritzkabinen oder Walzmaschinen die mit nitrocellulosehaltigen Lack verunreinigt sind verarbeitet werden. Darunter zählen auch z.B. HD-CELL Produkte. Die Spritzkabinen müssen nach Verwendung von oxidativ trocknenden Ölen grundsätzlich mit Wasser ausgespritzt werden um.

Vor Gebrauch gut aufrühren.

Stets Probelackierung durchführen.

Die Gebinde müssen stets nach Gebrauch gut verschlossen und vor Luftzutritt geschützt werden.

Sicherheitstechnische Angaben

Nähere Angaben zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt